

Træ & metal 40

Akryl-emalet til indvendig brug

Varenummer 187-XXXXXX PR nummer 4088258

Produktbeskrivelse

Træ & metal 40 er en god akryl-emalet, der giver en flot og særdeles robust, blokfri, overflade.

Malingen er nærmest drypfri, lugtsvag og nem at stryge.

Anvendelsesområder

Malebehandling af grundmalet træ- og metal, samt tidligere malet træ- og metal. Kan også anvendes til maling af andre hårde underlag, såsom sten og eternit. Anvend, om nødvendigt, en egnet hæfteprimer.

Velegnet til maling af radiatorer og rør. (Ikke el-varme)

Varmebestandig op til 80°C uden at gulne.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Visse underlag fordrer specialprimer, for at sikre god vedhæftning.

Knaster forsegles med egnet grunder, inden malebehandling. Tidligere malede flader afvaskes med grundrensemiddel og matslibe.

Behandling

Omrør grundigt før og under brug. Påføres fyldigt, med pensel, rulle eller sprøjte. Undgå at arbejde for længe i den påførte maling, men lad den flyde sammen.

Lad malingen tørre mindst 4-6 timer mellem lagene.

Der kan normalt mellemslibes efter 12 timer.

Der skal, som udgangspunkt, malebehandles med to dækkende lag.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.
Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.

Type: Akryl-emalet til træ og metal.
Anvendelsesområder: Indvendigt, grundmalet træ og metal.
Bindemiddel: Ren akryl.
Densitet: ca. 1,2 kg/l ISO 2811
Viskositet (v.20°C): cP 2800-3000
Glans (v. 60° indfald): ca. 40, halvblank
Forbrug: 6-8 m²/ltr
Tørretid: 4-12 timer, afhængig af de aktuelle forhold.
Hærdetid: fuldt udhærdet efter 7 døgn.
Temperatur: Anvendes ved 10°C-25°C. (underlag og omgivelser)
Luftfugtighed:
Bedst ved 60%-65% RF
Min. 40% max. 80% RF.
Rengøring af værktøj:
Vand og sæbe.
Opbevaring:
Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn.
Holdbarhed:
2 år efter produktionsdato ved korrekt opbevaring. (Batchnr ååmmdd)
Emballager: 1 & 3 liter emballager
Farver: Hvid, lys råhvid, råhvid og base C til toning.
VOC-værdi: <30 g/l
EU VOC grænseværd (2010):
Kat A/a: 30 g/l
CLP symboler: Ingen
CLP signalord: Ingen
MAL-kode: 00-1

Vaskbarhed: Klasse 1 jf. EN13300
Diffusionsåben: Klasse 1 jf. EN 7783-2
Vedhæftning: GT≤1 jf. EN 2409

Dokumentdato: 070217

Ændret: 291018