

# Universalmaling

Halvblank landbrugsmaling

Varenummer 421-xxxx05 pr nr. 2361177

## Produktbeskrivelse

Universalmaling er en linoliebaseret alkydmaling med gode vedhæftningsegenskaber. Hæfter godt på vanskelige underlag, såsom pandeplader og stål.

## Anvendelsesområder

Malebehandling af indvendige og udvendige flader af træ, metal, sten, pandeplader og maskindele.

## Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Ubehandlede overflader afrenses først med universalrens eller grundrens. Løstsiddende materiale fjernes og blanke områder matslibes. Affedt omhyggeligt med fortynder, såfremt der males maskindele.

## Behandling

Omrør grundigt før og under brug. Påføres fyldigt, med pensel, rulle eller sprøjte. Undgå at arbejde for længe i den påførte maling, men lad den flyde sammen.

## Begrænsninger

Uegnet til anvendelse på aluminium, plast, silikone, zink, galvaniserede metaller og bituminøse underlag.

## Advarsel

Undgå at arbejde på flader med en temperatur der overstiger 50°C, da der udvikles sundhedsskadelige dampe.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratiørmæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.  
*Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.*

**Type:** Universalmaling - alkydolie.  
**Anvendelsesområder:** Træ, metal, sten, pandeplader og lignende.  
**Bindemiddel:** Linoliealkyd.  
**Fortynding:** Fortyndes med terpentint.  
**Densitet:** ca. 1,17 kg/l ISO 2811  
**Viskositet (v.20°C):** cP 1200  
**Glans (v. 60° indfald):** ca. 30, halvblank  
**Forbrug:** 4-8 m<sup>2</sup>/litr afhængig af underlagets art og tilstand.  
**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 24 timer.  
**Overmalbar:** efter 24 timer  
**Hærdetid:** fuldt udhærdet efter 7 døgn.  
**Temperatur:** Anvendes ved 10°C-25°C. (underlag og omgivelser)  
**Luftfugtighed:**  
Bedst ved 60%-65% RF  
Min. 40% max. 80% RF.  
**Rengøring af værktøj:**  
Terpentin, derefter sæbe og vand.  
**Opbevaring:**  
Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn.  
**Holdbarhed:**  
2 år efter produktionsdato ved korrekt opbevaring. (Batchnr ååmmdd)  
**Emballager:** 5 liter.  
**Farver:** Flere kulører.

**VOC-værdi:** 295 g/l  
**EU VOC grænseværd (2010):**  
Kat A/d: 300 g/l  
**MAL-kode:** 2-1  
**CLP symboler:**



**CLP signalord:** Advarsel

**Vaskbarhed:** Klasse 1 jf. EN13300  
**Vedhæftning:** GT≤1 jf. EN 2409

**Dokumentdato:** 070217  
**Ændret:** 31102018