

Strukturmalning

Varenummer 151-001104 PR nummer 2361142

Produktbeskrivelse

Strukturmalning er specialmalning tilsat kvartssand, beregnet på at give en struktureret og stærk overflade.

Anvendelsesområder

Indvendige og udvendige vægge, samt indvendige lofter, hvor der ønskes et lidt groft og vandskuret, med struktur fra sandkorn. Strukturmalning kan medvirke til at skjule ujævnheder.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling. Sugende, ubehandlede overflader af puds, beton, gips mv. grundes med microdispersionsgrunder. Smittende overflader afrenses omhyggeligt og vaskes med grundrens. Derefter grundes med egnet grunder.

Behandling

Omrør grundigt, før og under brug med piskeris/drill påmonteret boremaskine. Produktet er tixotropisk; det bliver tyndere ved omrøring og tykner ved henstand.

Påføres rigeligt med spartel, pensel eller solid rulle. Hvis produktet spartles på, kan der laves mønstre i det påførte materiale, med rulle eller pensel.

Påfør højst 4-5 mm strukturmalning per behandling.

Slutbehandling

Strukturmalning skal overmales med almindelig væg, eller facademaling, afhængig af krav til vaskbarhed.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl. Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.

Type: Effektmaling

Anvendelsesområder: Indvendige og udvendige vægge og mure.

Bindemiddel: Styrenacrylatblanding.

Densitet: ca. 1,6 kg/l

Tørstofindhold: ca 65 %

Viskositet: cP 3000-4000. Produktet er tixotropisk og bliver mere tyndtflydende ved bearbejdning

Forbrug: 2-5m²/litr afhængig af lagtykkelse.

Tørretid: 4-12 timer, afhængig af lagtykkelse.

Overmalbar/slibbar: Mindst 24 timer.

Hærdetid: fuldt udhærdet efter 7 døgn.

Brugstemperatur: Anvendes ved 10°C-25°C. (underlag, materiale og omgivelser)

Luftfugtighed:

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF.

Rengøring af værktøj:

Vand og sæbe.

Opbevaring:

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn.

Holdbarhed:

Lagerstabil i 9 måneder efter produktionsdato ved korrekt opbevaring. (Batchnr ååmmdd)

Emballager: 10 liter spand

Farver: Hvid

VOC-værdi: <30 g/l

EU VOC grænseværd (2010):

Kat A/a: 30 g/l

CLP symboler: Ingen

CLP signalord: Ingen

MAL-kode: 00-1

Dokumentdato: 070217

Ændret: 251018