

Væg & facade 10

Ren akrylmaling til ind- og udvendig brug
Varenummer 174-001104 PR nummer 2360967

Produktbeskrivelse

Væg & Facade 10 er en særdeles slidstærk og mat vægmaling, der giver en flot, udfyldt og rengøringsvenlig overflader, der er både smudsafvisende og slidstærk.

Anvendelsesområder

Malebehandling af vægge, lofter og mure, ude og inde. Væg & facade 10 er særdeles velegnet til maling af arealer hvor der forventes stort belastning, såsom vaskerum, omklædningsrum, gangarealer og lignende.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.
Sugende, ubehandlede overflader af puds, beton, gips mv. grundes med microdispersionsgrunder.
Smittende overflader afrenses omhyggeligt og vaskes med grundrens. Derefter grundes med egnet grunder.

Behandling

Omrør grundigt før og under brug.
Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.

Lad malingen tørre mindst 4-6 timer mellem lagene.

Der skal, som udgangspunkt, altid malebehandles med to dækkende lag. Forbrug afhænger af underlagets sugsevne.

Ved nymaling på puds, ca. 1 liter/4-8 m²/lag
Ved genbehandling af tidligere malet flade ca. 8 m²/liter
Ubehandlet vægbeklædning kan med fordel grundes med en fyldig vævgrunder.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.
Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.

Type: Væg & facademaling
Anvendelsesområder: Vægge & lofter, ude og inde.
Bindemiddel: Ren akryl.
Densitet: ca. 1,28 kg/l ISO 2811
Viskositet (v.20°C): cP 3000
Glans (v. 60° indfald): ca. 10 - mat
Forbrug: 4-8 m²/litr
Tørretid/genbehandlingsinterval: 4-12 timer, afhængig af lagtykkelse.
Hærdetid: fuldt udhærdet efter 7 døgn.
Temperatur: Anvendes ved 10°C-25°C. (underlag og omgivelser)
Luftfugtighed:
Bedst ved 60%-65% RF
Min. 40% max. 80% RF.
Rengøring af værktøj:
Vand og sæbe.
Opbevaring:
Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn.
Holdbarhed:
Lagerstabil i 9 måneder efter produktionsdato ved korrekt opbevaring. (Batchnr ååmmdd)
Emballager: 10 liter spand
Farver: Hvid
VOC-værdi: <30 g/l
EU VOC grænseværd (2010):
Kat A/a: 30 g/l
CLP symboler: Ingen
CLP signalord: Ingen
MAL-kode: 00-1

Vaskbarhed: Klasse 2 jf. EN13300
Diffusionsåben: Klasse 1 jf. EN 7783-2
Vedhæftning: GT≤1 jf. EN 2409

Dokumentdato: 070217
Ændret: 261018