

## TDS og brugsanvisning

### Væg 5

#### Vægmaling til indvendig brug

Varenummer 181-00XX04 PR nummer PR 2361003



Vægmaling 5 er en helmat vægmaling, der giver en flot, udfyldt og aftøringsvenlig overflade.

#### Anvendelsesområder

Malebehandling af indvendige vægge og lofter i tørre rum, hvor der ikke stilles særlige krav til slidstyrke og vaskbarhed.

#### Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Absorberende og ubehandlede overflader af f.eks. puds, beton, gips og lignende, skal grundbehandles med fæstnende grunder, såsom microdispers grunder, inden malebehandling.

Smittende overflader afrenses omhyggeligt og vaskes med grundrens. Derefter grundes med egnet spærrende grunder.

#### Behandling

Omrør grundigt før og under brug.

Påføres med pensel, rulle eller egnet sprøjte.

Lad malingen tørre mindst 4-6 timer mellem lagene.

Der skal normalt malebehandles med to dækkende lag.

#### Forbrug

Forbrug afhænger af underlagets struktur og absorption.

Ved nymaling på grundbehandlet glatpudset væg ca. 4 m<sup>2</sup>/l.

Ved genbehandling af tidligere malede flader, hvor der ikke er tale om farveskift, er forbruget ca. 8 m<sup>2</sup>/l.

Ved farveskift er forbruget ca. 4-5 m<sup>2</sup>/l afhængig af farve.

Vægbeklædning, der ikke tidligere har været malet, kan med fordel grundmales med en fyldig grundmaling.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle. Såfremt der er uoverensstemmelse i sprogversioner, da er det den danske, der er gældende.

**Type:** Vægmaling

**Anvendelsesområder:**

Indvendige vægge og lofter i tørre rum

**Bindemiddel:** Styrenacryl

**Densitet:** Ca. 1,3 kg/l ISO 2811

**Viskositet (v.20°C):** Ca. cP 3000

**Glans (v. 60° indfald):** Ca. 5 - helmat

**Forbrug:** 4-8 m<sup>2</sup>/l

**Tørretid:**

4-12 timer, afhængig af lagtykkelse, underlagets absorberingsevne, omgivende temperatur, luftfugtighed og ventilation

**Hærdetid:** Fuldt hærdet efter 7 døgn

**Temperatur:**

Anvendes ved 10°C-25°C.  
(underlag og omgivelser)

**Luftfugtighed:**

Bedst ved 60%-65% RF  
Min. 40% max. 80% RF

**Rengøring af værktøj:**

Vand og sæbe

**Opbevaring:**

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn

**Holdbarhed:**

Mindst 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) ved korrekt opbevaring

**Emballager:** 10 liter spand

**Antal pr. kolli:** 1 - 11 - 44 stk

**Farver:** Hvid, lys råhvid, råhvid, sort og base C til toning.

**VOC-værdi:** <30 g/l

**EU VOC grænseværdi (2010):**

Kat A/a: 30 g/l

**CLP symboler:** Ingen

**CLP signalord:** Ingen

**MAL-kode:** 00-1

**Vaskbarhed:** Klasse 2 jf. EN13300

**Diffusionsåben:** Klasse 1 jf. EN 7783-2

**Vedhæftning:** GT≤1 jf. EN 2409

**Dokumentdato:** 04-08-2022



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro  
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk