

## TDS og brugsanvisning

### Væg 10

#### Vægmaling til indvendig brug

Varenummer 183-00XXXX PR nummer PR 2360967

UFI: RRHA-7V3F-020P-8VDA



Vægmaling 10 er en mat vægmaling, der giver en flot, udfyldt og særdeles aftørningsvenlig overflade.

#### Anvendelsesområder

Malebehandling af indvendige vægge og lofter i tørre rum, hvor der ikke stilles meget høje krav til slidstyrke og vaskbarhed.

#### Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Absorberende og ubehandlede overflader af f.eks. puds, beton, gips og lignende, skal grundbehandles med fæstnende grunder, såsom microdispers grunder, inden malebehandling.

Smittende overflader afrenses omhyggeligt og vaskes med grundrens.

Derefter grundes med egnet spærrende grunder.

#### Behandling

Omrør grundigt før og under brug.

Påføres med pensel, rulle eller egnet sprøjte.

Lad malingen tørre mindst 4-6 timer mellem lagene.

Der skal normalt malebehandles med to dækkende lag.

#### Forbrug

Forbrug afhænger af underlagets struktur og absorption.

Ved nymaling på grundbehandlet glatpudset væg ca. 4 m<sup>2</sup>/l.

Ved genbehandling af tidligere malede flader, hvor der ikke er tale om farveskift, er forbruget ca. 8 m<sup>2</sup>/l.

Ved farveskift er forbruget ca. 4-5 m<sup>2</sup>/l afhængig af farve.

Vægbeklædning, der ikke tidligere har været malet, kan med fordel grundmales med en fyldig grundmaling.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning v. 20°C og 85% RF. Hvis materialets, underlagets eller omgivelsernes temperatur eller fugtighed afviger herfra, påvirkes produktets brugsegenskaber, samt tørre- og hærdetider. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode m.m. Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans- og nuanceforskelle. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

**Type:** Vægmaling

#### Anvendelsesområder:

Indvendige vægge og lofter i tørre rum

**Bindemiddel:** Styrenacryl

**Densitet:** Ca. 1,2 kg/l ISO 2811

**Viskositet (v.20°C):** Ca. cP 3000

**Glans (v. 60° indfald):** ca. 10 - helmat

**Forbrug:** 4-8 m<sup>2</sup>/l

#### Tørretid:

4-12 timer, afhængig af lagtykkelse, underlagets absorberingsevne, omgivende temperatur, luftfugtighed og ventilation

#### Næste lag (v.20°C - 85%)

Når tørt, dog min. 4 timer

#### Hærdetid (v.20°C - 85%):

Fuldt hærdet efter 7 døgn

#### Anvendelsestemperatur:

Udviklet til anvendelse v. 10°C-25°C

Min. +10°C - Max. +30°C

(underlag og omgivelser)

#### Luftfugtighed:

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF

#### Rengøring af værktøj:

Vand og sæbe

#### Opbevaring:

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn

#### Holdbarhed:

Mindst 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) ved korrekt opbevaring

**Emballager:** 3 liter og 10 liter spand

**Farver:** Hvid, lys råhvid, råhvid og base C til toning

**VOC-værdi:** <30 g/l

**EU VOC grænseværdi (2010):**

Kat A/a: 30 g/l

**CLP symboler:** Ingen

**CLP signalord:** Ingen

**MAL-kode:** 00-1

**Vaskbarhed:** Klasse 2 jf. EN13300

**Diffusionsåben:** Klasse 1 jf. EN 7783-2

**Vedhæftning:** GT≤1 jf. EN 2409

**Dokumentdato:** 8-11-2022



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro  
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk