

Akryl-emulsion 40

Halvblank væg- og facademaling

Varenummer 188-XXXX04 PR nummer 2360633

Produktbeskrivelse

Stærk alkydforstærket akryl-emulsionsmaling, halvblank glans 40.

Anvendelsesområder

Beton, tapet, puds, træ m.m. inde og ude.

Anvendes hvor der er ønske om en særdeles stærk og smudsafvisende overflade, der er let at renholde.

Er med til at beskytte underlaget mod nedbrydning som følge af vejrpåvirkning.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Akryl-emulsion 40 kan, på velafrensede betonunderlag, fortyndes med 10-20% vand og benyttes som grunder for sig selv.

Visse underlag fordrer specialprimer, for at sikre god vedhæftning. På smittende og/eller nedbrudte underlag, skal anvendes en passende primer.

Knaster skal forsegles med egnet grunder, inden malebehandling. Akryl-emulsion er ikke tilsat mug- og skimmelhindrende midler.

Behandling

Omrør grundigt før og under brug. Påføres fyldigt, med pensel, rulle eller sprøjte. Undgå at arbejde for længe i den påførte maling, men lad den flyde sammen.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.
Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.

Type: Akryl/olie-emulsion, væg & facademaling.

Anvendelsesområder: Vægge, lofter, facadevægge mv.

Bindemiddel: Ren akryl & alkyd.

Fortynding: Må fortyndes med vand.

Densitet: ca. 1,2 kg/l ISO 2811

Viskositet (v.20°C): cP 1800

Glans (v. 60° indfald): ca. 40, halvblank

Forbrug: 6-8 m²/ltr

Tørretid v. 23°C/50% RF: 4-6 timer.

Hærdetid: fuldt udhærdet efter 7 døgn.

Temperatur: Anvendes ved 10°C-25°C. (underlag og omgivelser)

Luftfugtighed:

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF.

Rengøring af værktøj:

Vand og sæbe.

Opbevaring:

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn.

Holdbarhed:

2 år efter produktionsdato ved korrekt opbevaring. (Batchnr ååmmdd)

Emballager: 10 liter.

Farver: Hvid. Kan tones i lyse nuancer. Kan batchtones i mørke/stærke farver v. min. 800 liter.

VOC-værdi: <30 g/l

EU VOC grænseværd (2010):

Kat A/a: 30 g/l

CLP symboler: Ingen

CLP signalord: Ingen

MAL-kode: 00-1

Vaskbarhed: Klasse 1 jf. EN13300

Diffusionsåben: Klasse 1 jf. EN 7783-2

Vedhæftning: GT≤1 jf. EN 2409

Dokumentdato: 070217

Ændret: 291018