

# Højglans vægmaling

Væg- & loftmaling til indvendig brug

Varenummer 189-XXXX04 PR nr. 2360553

## Produktbeskrivelse

Fyldig og lugtsvag højglans vægmaling. Slidstærk, vaskbar og let thermoplastisk.

## Anvendelsesområder

Malebehandling af indvendige vægge og lofter i rum hvor der er ønske om en slidstærk og vaskbar overflade. Velegnet til gangarealer og vaskerum, men også til opholdsrum og som dekorations/effekt-maling.

## Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Sugende, ubehandlede overflader af puds, beton, gips mv. grundes med microdispersionsgrunder. Smittende overflader afrenses omhyggeligt og vaskes med grundrens. Derefter grundes med egnet grunder.

## Behandling

Omrør grundigt før og under brug.

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Lad malingen tørre mindst 4-6 timer mellem lagene.

Der skal, som udgangspunkt, altid malebehandles med to dækkende lag. Forbrug afhænger af underlagets sugsevne. Ved nymaling på puds, ca. 3-7 m<sup>2</sup>/liter/lag. Ved genbehandling af tidligere malet flade 6-8 m<sup>2</sup>/liter.

Vægbeklædning, der ikke tidligere har været malet, kan med fordel grundmales med en fyldig grundmaling, såsom en vævfyllder eller væg- og pudsgrunder.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.  
Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.

**Type:** Vægmaling/effekt-maling  
**Anvendelsesområder:** Indvendige vægge & lofter i tørre rum.  
**Bindemiddel:** Styrenakryl.  
**Densitet:** ca. 1,29 kg/l ISO 2811  
**Viskositet (v.20°C):** cP 2000-3000  
**Glans (v. 60° indfald):** 80-90 helblank  
**Forbrug:** 3-8 m<sup>2</sup>/litr  
**Tørretid:** 4-12 timer, afhængig af de aktuelle forhold.  
**Hærdetid:** fuldt udhærdet efter 7 døgn.  
**Temperatur:** Anvendes ved 10°C-25°C. (underlag og omgivelser)  
**Luftfugtighed:**  
Bedst ved 60%-65% RF  
Min. 40% max. 80% RF.  
**Rengøring af værktøj:**  
Vand og sæbe.  
**Opbevaring:**  
Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn.  
**Holdbarhed:**  
2 år efter produktionsdato ved korrekt opbevaring. (Batchnr ååmmdd)  
**Emballager:** 10 liter emballager  
**Farver:** Hvid  
**VOC-værdi:** <10 g/l  
**EU VOC grænseværdi (2010):**  
Kat A/a: 30 g/l  
**CLP symboler:** Ingen  
**CLP signalord:** Ingen  
**MAL-kode:** 00-1

**Vaskbarhed:** Klasse 1 jf. EN13300  
**Diffusionsåben:** Klasse 1 jf. EN 7783-2  
**Vedhæftning:** GT≤1 jf. EN 2409

**Dokumentdato:** 070217  
**Ændret:** 301018