

TDS og brugsanvisning

Microdispers tix

Microdispersionsgrunder tixotropisk

Varenummer 443-0000xx PR nummer 2361134

UFI: 5JKA-UVKS-F203-41MP



Tixotropisk microdispersionsgrunder – forankringsgrunder til grundbehandling af sugende underlag inden malebehandling og opsætning af vægbeklædning. Mere tyktflydende end traditionel forankringsgrunder, stænker og drypper ikke så meget.

Anvendelsesområder

Grundbehandling af ubehandlet puds, gips, gipskarton, beton, spartel og velafrenset kalk, ude og inde.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.

Tidligere kalkede flader afrenses for løstsiddende kalk og der vaskes, til ikke længere smittende.

Smittende underlag, såsom forurening fra nikotin, bejdse, sod og lignende, afvaskes omhyggeligt og grundes med microdispers grunder fulgt af en passende spærregrunder.

Behandling

Omrør/omryst grundigt før og under brug.

Påfør med pensel eller rulle.

Der grundes kun en gang. Grundbehandlingen skal opsuges helt af underlaget.

Bemærk:

Microdispers må ikke påføres så rigeligt, at der dannes film.

Hvis den behandlede overflade fremstår glinsende eller blank efter optørring, skal den slibes inden den videre behandling.

Overgrunding kan være årsag til forringet vedhæftning.

Viderebehandling med passende slutmaling, skal normalt foretages inden 14 dage efter grundbehandlingen.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning v. 20°C og 85% RF. Hvis materialets, underlagets eller omgivelsernes temperatur eller fugtighed afviger herfra, påvirkes produktets brugsegenskaber, samt tørre- og hærdetider. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode m.m. Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans- og nuanceforskelle. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Type: Microdispersionsgrunder

Anvendelsesområder:

Absorberende, mineralske underlag, inde og ude

Bindemiddel: Akrylmicrodispersion

Fortynding: Må fortyndes med vand

Densitet: Ca. 1 kg/l ISO 2811

Viskositet (v.20°C): cP 200 ISO 2555

Forbrug: 60-70 ml/m² afhængig af påføringsmetode og underlag

Påføring: Pensel eller rulle

Tørretid v. 20°C/60% RF: 4 timer

Overmalbar: Efter 4 timer

Anvendelsestemperatur:

Udviklet til anvendelse v. 10°C-25°C
Min. +5°C - Max. +30°C
(underlag og omgivelser)

Luftfugtighed:

Bedst ved 60%-65% RF
Min. 40% max. 80% RF

Rengøring af værktøj:

Vand og sæbe

Opbevaring:

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn

Holdbarhed:

Mindst 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) ved korrekt opbevaring

Emballager: 2½ liter dunk

Farver: Transparent, grøn røbefarve

VOC-værdi: <30 g/l

EU VOC grænseværdi (2010):

Kat A/a: 30 g/l

CLP symboler: Ingen

CLP signalord: Ingen

MAL-kode: 00-1

Diffusionsåben: Klasse 1 jf. EN 7783-2

Dokumentdato: 20-11-2022



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk