

TDS og brugsanvisning

Væg- & pudsgrunder

Fyldig grundmaling

Varenummer 445-0011xx PR nummer 2360967



Fyldig forankringsgrunder til grundbehandling af sugende underlag af puds og beton inden malebehandling og opsætning af vægbeklædning.

Giver en flot og udfyldt bund, der sikrer god vedhæftning for den efterfølgende malebehandling.

Anvendelsesområder

Grundbehandling af ubehandlet puds, gips, gipskarton, beton, spartel og velafrenset kalk, ude og inde.

Kan anvendes som forankringsgrunder og fyldig grundmaling i et, på mineralske underlag, men også på vægbeklædning.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.

Smittende underlag, såsom forurening fra nikotin, bejdse, sod og lignende, afvaskes omhyggeligt og grundes med passende spærregrunder, før behandling med væg- & pudsgrunder.

Behandling

Omrør grundigt før og under brug. Påfør med pensel eller rulle.

Grunderen kan tones og anvendes som indfarvet primer. Tones da med 1/3 farvestyrke.

Bemærk:

Grunderens overflade fremstår, efter optørring, med poræs og åben overflade, hvilket sikrer god vedhæftning mellem grunder og slutmaling.

Dette betyder også, at puds- & forankringsgrunder er uegnet til slutbehandling.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Hvor forbrugt af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle. Såfremt der er uoverensstemmelse i sprogversioner, da er det den danske, der er gældende.

Type: Grundmaling

Anvendelsesområder:

Indvendige vægge og lofter.

Bindemiddel: Styrenakryl

Fortynding: Må fortyndes med vand

Densitet: Ca. 1,3 kg/l ISO 2811

Viskositet (v.20°C): cP 1800-2300

Forbrug: 3-5 m²/litr afhængig af påføringsmetode og underlag

Påføring: Pensel eller rulle.

Tørretid v. 20°C/60% RF: 4-6 timer afhængig af påført mængde og de aktuelle forhold

Overmalbar: Efter 4-8 timer

Temperatur: Anvendes ved 10°C-25°C (underlag og omgivelser)

Luftfugtighed:

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF

Rengøring af værktøj:

Vand og sæbe

Opbevaring:

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn

Holdbarhed:

Mindst 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) ved korrekt opbevaring

Emballager: 10 liter spand

Farver: Hvidlig

VOC-værdi: <30 g/l

EU VOC grænseværdi (2010):

Kat A/a: 30 g/l

CLP symboler: Ingen

CLP signalord: Ingen

MAL-kode: 00-1

Diffusionsåben: Klasse 1 jf. EN 7783-2

Dokumentdato: 12-08-2022



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk