

# FM Primer koncentrat

Flydemørtelprimer koncentrat 3:1

Varenummer 446-10000XX Pr nr. 2361134

## Produktbeskrivelse

FM Primer er en koncentreret acrylprimer, der er med til at sikre god vedhæftning mellem betonunderlag og cement-flydespartel.

Primeren kan også anvendes som 1-k acrylstøvbinder.

## Anvendelsesområder

Som flydemørtelprimer: Efter fortynding (1 del primer til 3 dele vand w/v) anvendes den som primer for flydemørtel.

Som 1-k acrylstøvbinder: Efter fortynding (1 del primer til 3 dele vand w/v) rulles på underlaget med en almindelig god malerulle. Forbrug er normalt 150 gram/m<sup>2</sup>.

## Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.

Løstsiddende materiale, snavs og forurening fra f.eks. fedt og smøremidler og tidligere malebehandling/imprægnering, fjernes fuldstændigt.

## Behandling

FM Primer påføres med rulle i passende mængde, så underlaget fremstår helt mættet.

Der må ikke efterlades søer af primer på underlaget.

Flydemørtlen udlægges derefter direkte i den våde primer. Følg producentens anvisninger.

**Type:** Grunder.

**Anvendelsesområder:** Betongulve.

**Bindemiddel:** Acrylmicrodispersion

**Fortynding:** Må fortyndes med vand.

**Densitet:** ca. 1 kg/l ISO 2811

**Viskositet (DIN 4 v.20°C):** 6-8 sekunder

**Forbrug:** 60-150 gram/m<sup>2</sup> afhængig af anvendelse, påføringsmetode og underlag.

**Påføring:** Pensel eller rulle.

**Tørretid v. 20°C/60% RF:** 4-6 timer afhængig af påført mængde og de aktuelle forhold.

**Temperatur:** Anvendes ved 10°C-25°C. (underlag og omgivelser)

**Luftfugtighed:**

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF.

**Rengøring af værktøj:**

Vand og sæbe.

**Opbevaring:**

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**Holdbarhed:**

2 år efter produktionsdato ved korrekt opbevaring. (Batchnr ååmmdd)

**Emballager:** 20 liter dunk/1000 liter IBC

**Farver:** Klar

**VOC-værdi:** <30 g/l

**EU VOC grænseværd (2010):**

Kat A/g: 30 g/l

**CLP symboler:** Ingen

**CLP signalord:** Ingen

**MAL-kode:** 00-1

**Diffusionsåben:** Klasse 1 jf. EN 7783-2

**Dokumentdato:** 070217

**Ændret:** 01112018

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.  
Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.