

TDS og brugsanvisning

Promal Tagmaling gl. 60

Olieforstærket vandig tagmaling

Varenummer 454-XXXXXX PR nummer 2360633

UFI: P7HA-5VY2-520Q-9TVX



Alkydforstærket akrylemulsions-tagmaling tilsat midler mod overfladebegroninger.

Anvendelsesområder

Tage af eternit, betontagsten, tegl og lignende, hvor der ønskes vedligehold og beskyttelse, samt opfriskning.

Tagmaling er også velegnet som sokkelmaling.

Glans 60 frarådes på ujævne og nedbrudte underlag.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Alger og snavs afrenses med egnet rensmiddel og lavtryksrensere.

Der afrenses for løstsiddende materiale og eventuelt blanke, ikke absorberende flader matslibes.

Vær opmærksom på, at rensning af asbesttage kræver særligt udstyr, og i Danmark special tilladelse.

Behandling

Omrør grundigt før og under brug.

Til grundmaling fortyndes malingen med 10-20% vand.

Færdigmaling foretages med 2 dækkende lag ufortyndet maling.

Påføres fyldigt, med pensel, rulle eller sprøjte.

Undgå at arbejde for længe i den påførte maling, men lad den flyde sammen.

Drift og vedligehold

Inspektion foretages mindst 1 gang årligt.

Eventuelle fremmedlegemer og begroninger fjernes.

Tagfladen bør rengøres med egnet rensmiddel,

f.eks. universalrens, hvert andet år.

Eventuelle skader bør besigtiges af udførende entreprenør og, om nødvendigt, udbedres.

Korrekt udført, har malebehandling med Promal Tagmaling en forventet holdbarhed ≥ 10 år.

Begrænsninger: Kan ikke anvendes på tjærede eller andre bitumiøse underlag.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning v. 20°C og 85% RF. Hvis materialets, underlagets eller omgivelsernes temperatur eller fugtighed afviger herfra, påvirkes produktets brugsegenskaber, samt tørre- og hærdetider. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode m.m. Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans- og nuanceforskelle. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Type: Akryl/olie-emulsion, tagmaling

Anvendelsesområder:

Tage, sokler, facadevægge og lignende

Bindemiddel: Alkydforstærket akryl

Fortynding: Må fortyndes med vand

Densitet: Ca. 1,05-1,1 kg/l ISO 2811

Tørstofindhold: Ca. 38% w/w

Viskositet (v.20°C): cP 2300

Glans (v. 60° indfald): ca. 60, halvblank

Forbrug: 3 m²/ltr i alt v. 2 behandlinger

Tørretid v. 23°C/50% RF

Støvtør 1 time*

Overmaling 2 timer*

Næste lag (v.20°C - 85%)

Når tør, dog min. 2 timer

Hærdetid (v.20°C - 85%):

Fuldt hærdet efter 7 døgn*

Anvendelsestemperatur:

Udviklet til anvendelse v. 10°C-25°C.

Min. +10°C - Max. +30°C

(underlag og omgivelser)

*Tørre- hærdetider er altid afhængig af lagtykkelse, temperatur, luftfugtighed og underlag

Luftfugtighed:

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF.

Rengøring af værktøj:

Vand og sæbe

Opbevaring:

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn

Holdbarhed:

Mindst 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) ved korrekt opbevaring

Emballager: 20 liter

Farver: Sort

VOC-værdi: <38 g/l

EU VOC grænseværdi (2010):

Kat A/c: 40 g/l

CLP symboler: Ingen

CLP signalord: Ingen

MAL-kode: 00-1

Vaskbarhed: Klasse 1 jf. EN13300

<5µ v/200 vaskeslag

Diffusionsåben: Klasse 1 jf. EN 7783-2

Vedhæftning: GT \leq 1 jf. EN 2409

Dokumentdato: 20-11-2022



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk