

TDS og brugsanvisning

Promal Tagmaling gl. 60

Olieforstærket vandig tagmaling

Varenummer 454-XXXXXX PR nummer 2360633



Alkydforstærket akrylemulsions-tagmaling tilsat midler mod overfladebegroninger.

Anvendelsesområder

Tage af eternit, betontagsten, tegl og lignende, hvor der ønskes vedligehold og beskyttelse, samt opfriskning.

Tagmaling er også velegnet som sokkelmaling. Glans 60 frarådes på ujævne og nedbrudte underlag.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Alger og snavs afrenses med egnet rensmiddel og lavtryksrensere. Der afrenses for løstsiddende materiale og eventuelt blanke, ikke absorberende flader matslibes.

Vær opmærksom på, at rensning af asbesttage kræver særligt udstyr.

Behandling

Omrør grundigt før og under brug.

Til anvendelse på stærkt sugende underlag, fortyndes tagmalingen med op til 20% vand.

Færdigmaling foretages med 1-2 dækkende lag ufertyndet tagmaling.

Påføres fyldigt, med pensel, rulle eller sprøjte.

Undgå at arbejde for længe i den påførte maling, men lad den flyde sammen.

Drift og vedligehold

Inspektion foretages mindst 1 gang årligt.

Eventuelle fremmedlegemer og begroninger fjernes.

Tagfladen bør rengøres med egnet rensmiddel, f.eks. universalrens, hvert andet år.

Eventuelle skader bør besigtiges af udførende entreprenør og, om nødvendigt, udbedres.

Korrekt udført, har malebehandling med Promal Tagmaling en forventet holdbarhed ≥ 10 år.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Hvor forbrugt af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle. Såfremt der er uoverensstemmelse i sprogversioner, da er det den danske, der er gældende.

Type: Akryl/olie-emulsion, tagmaling

Anvendelsesområder:

Tage, sokler, facadevægge og lignende

Bindemiddel: Alkydforstærket akryl

Fortynding: Må fortyndes med vand

Densitet: Ca. 1,05-1,1 kg/l ISO 2811

Tørstofindhold: Ca. 38% w/w

Viskositet (v.20°C): cP 2300

Glans (v. 60° indfald): ca. 60, halvblank

Forbrug: 3 m²/ltr i alt v. 2 behandlinger

Tørretid v. 23°C/50% RF

Støvtør 1 time*

Overmaling 2 timer*

Hærdetid: Udhærdet efter 7 døgn*

*Tørre- hærdetider er altid afhængige af lagtykkelse, temperatur, luftfugtighed og underlag

Temperatur: Anvendes ved 5°C-30°C. (underlag og omgivelser)

Luftfugtighed:

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF.

Rengøring af værktøj:

Vand og sæbe

Opbevaring:

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn

Holdbarhed:

Mindst 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) ved korrekt opbevaring

Emballager: 20 og 100 liter

Farver: Sort

VOC-værdi: <38 g/l

EU VOC grænseværdi (2010):

Kat A/c: 40 g/l

CLP symboler: Ingen

CLP signalord: Ingen

MAL-kode: 00-1

Vaskbarhed: Klasse 1 jf. EN13300 <5µ v/200 vaskeslag

Diffusionsåben: Klasse 1 jf. EN 7783-2

Vedhæftning: GT \leq 1 jf. EN 2409

Dokumentdato: 16-08-2022



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk