

# Facademaling gl. 2

Olieemulsion - facademaling

Varenummer 480-XXXX04 PR nummer 2361011

## Produktbeskrivelse

Facademaling glans 2 er en fyldig og diffusionsåben facademaling tilsat midler mod overfladebegroninger.

Er med til at beskytte underlaget mod nedbrydning som følge af vejrpåvirkning

## Anvendelsesområder

Malebehandling af tørre, sugende overflader af puds, beton, letbeton, tegl, kalksandsten og mineralske facadeplader.

Kan anvendes på fastsiddende kalk- og cementpulvermaling.

## Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Smittende overflader afrenses omhyggeligt, vaskes til de ikke længere smitter og grundes med egnet grunder.

Visse underlag fordrer specialprimer, for at sikre god vedhæftning. På smittende underlag, skal anvendes en passende primer.

Ubehandlede mineralske underlag med restalkali og stærkt forvitrede underlag, skal grundes med microdispers-grunder. Øvrige mineralske underlag, kan normalt grundes med fortyndet facademaling.

## Behandling

Omrør grundigt før og under brug. Påføres fyldigt, med pensel, rulle eller sprøjte. Der skal, som udgangspunkt, malebehandles med to dækkende lag.

## Begrænsninger

Facademaling gl. 2 er uegnet til brug på silikatmalede underlag.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.  
Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.

**Type:** Akryl/olie-emulsion, væg & facademaling.

**Anvendelsesområder:** Facadevægge.

**Bindemiddel:** Tørrende olie & ren akryl

**Fortynding:** Må fortyndes med vand.

**Densitet:** ca. 1,3 kg/l ISO 2811

**Viskositet (v.20°C):** cP 3000

**Glans (v. 60° indfald):** ca. 2, helmat.

**Forbrug:** 3-8 m<sup>2</sup>/litr

**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 4-6 timer.

**Hærdetid:** fuldt udhærdet efter 7 døgn.

**Temperatur:** Anvendes ved 10°C-25°C.

(underlag og omgivelser)

**Luftfugtighed:**

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF.

**Rengøring af værktøj:**

Vand og sæbe.

**Opbevaring:**

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**Holdbarhed:**

2 år efter produktionsdato ved korrekt opbevaring. (Batchnr ååmmdd)

**Emballager:** 10 liter.

**Farver:** Flere.

**VOC-værdi:** <30 g/l

**EU VOC grænseværd (2010):**

Kat A/a: 30 g/l

**CLP symboler:** Ingen

**CLP signalord:** Ingen

**MAL-kode:** 00-1

**Vaskbarhed:** Klasse 1 jf. EN13300

**Diffusionsåben:** Klasse 1 jf. EN 7783-2

**Vedhæftning:** GT≤1 jf. EN 2409

**Dokumentdato:** 070217

**Ændret:** 021118