

TDS og brugsanvisning

Facademaling gl. 2

Olieemulsion - facademaling

Varenummer 480-XXXX04 PR nummer 2361011



Facademaling glans 2 er en fyldig og diffusionsåben facademaling tilsat midler mod overfladebegroninger.

Malebehandling med facademaling er med til at beskytte underlaget mod nedbrydning som følge af vejrpåvirkning.

Anvendelsesområder

Malebehandling af tørre, absorberende overflader af puds, beton, letbeton, tegl, kalksandsten og mineralske facadeplader.

Kan anvendes på fastsiddende kalk- og cementpulvermaling.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Smittende overflader afrenses omhyggeligt, vaskes til de ikke længere smitter og grundes med egnet grunder.

Visse underlag fordrer specialprimer, for at sikre god vedhæftning. På smittende underlag, skal anvendes en passende primer.

Ubehandlede mineralske underlag med restalkali og stærkt forvitrede underlag, skal grundes med microdispers-grunder.

Øvrige mineralske underlag kan normalt grundes med fortyndet facademaling.

Behandling

Omrør grundigt før og under brug.

Påføres fyldigt, med pensel, rulle eller sprøjte.

Der skal, som udgangspunkt, malebehandles med to dækkende lag.

Begrænsninger

Facademaling gl. 2 er uegnet til brug på underlag der tidligere er malet med silikone - eller silikat maling.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Hvor forbrugt af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle. Såfremt der er uoverensstemmelse i sprogversioner, da er det den danske, der er gældende.

Type: Facademaling
(emulsion af Akryl/olie)

Anvendelsesområder:
Facadevægge.

Bindemiddel: Tørrende olie & ren akryl

Fortynding: Må fortyndes med vand.

Densitet: ca. 1,3 kg/l ISO 2811

Viskositet (v.20°C): cP 3000

Tørstofindhold (w/w): 46-51%

Glans (v. 60° indfald): ca. 2, helmat.

Forbrug: 3-8 m²/ltr

Tørretid v. 23°C/50% RF: 4-6 timer.

Hærdetid: Fuldt udhærdet efter 7 døgn.

Temperatur:
Anvendes ved 10°C-25°C.
(underlag og omgivelser)

Luftfugtighed:
Bedst ved 60%-65% RF
Min. 40% max. 80% RF.

Rengøring af værktøj:
Vand og sæbe.

Opbevaring:
Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn.

Holdbarhed:
Mindst 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) ved korrekt opbevaring.

Emballager: 10 liter spand

Farver: Hvid, sort og Base C til toning.

VOC-værdi: <30 g/l
EU VOC grænseværdi (2010):
Kat A/a: 30 g/l

CLP symboler: Ingen
CLP signalord: Ingen

MAL-kode: 00-1

Vaskbarhed: Klasse 1 jf. EN13300
Diffusionsåben: Klasse 1 jf. EN 7783-2
Vedhæftning: GT≤1 jf. EN 2409

Dokumentdato: 19-08-2022



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk