

Vandig grundingsolie

Vandig alkyd og akrylbinder

Varenummer 760-0000XX PR nummer 2361070

Produktbeskrivelse

Vandig grundingsolie er et vandigt, farveløst og næsten lugtfrit træbeskyttelsesmiddel, tilsat fungicider.

Vandig grundingsolie er baseret på alkydbindemiddel, som har gode indtrængningsegenskaber og medvirker til at beskytte træet samt øge dets formstabilitet.

Anvendelsesområder

Grundbehandling af ubehandlet eller stærkt sugende udvendige trækonstruktioner, såsom hegn, stern, udhæng og gavl; inden viderebehandling med vandig træbeskyttelse.

Vandig grundingsolie er med til at sikre en udfyldt og ensartet sugende bund og god vedhæftning for efterfølgende behandling.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling. Træfugtigheden på behandlingstidspunktet må ikke være højere end 15 % og relativ luftfugtighed ikke over 80%. Døgntemperaturen skal være over +5°C.

Der afrenses for løstsiddende materiale og begroninger med kardæsk, børste og algerensemiddel. Nedbrudt træ fjernes, der slibes til frisk træ.

Behandling

Grundingsolien omrøres grundigt før og under brug. Det anbefales at anvende en bred flad pensel til påføringen. Den optimale beskyttelse opnås ved at påstryge tynde lag.

Anbefalet forbrug på høvlet træ: min 125 ml/m².

Anbefalet forbrug på ru træ: min 300ml/m².

Begrænsninger

Kun til udvendig brug. Ikke egnet til flader med eksisterende, intakt malingsfilm. Skal efterbehandles med egnet, vandigt, overfladebehandlingsmiddel.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.
Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.

Type: Vandig grundingsolie.

Anvendelsesområder:

Grundbehandling af udvendigt træværk.

Bindemiddel: Vandig alkyd & ren akryl

Fortynding: Må fortyndes med vand.

Densitet: ca. 1 kg/l ISO 2811

Viskositet (v.20°C): DIN4 10-12

Forbrug: 3-8 m²/litr

Tørretid v. 23°C/50% RF: 1-2 timer.

Overmaling:

Efter 1 døgn og inden 7 døgn.

Temperatur: Anvendes ved 5°C-25°C.
(underlag og omgivelser)

Luftfugtighed:

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF.

Rengøring af værktøj:

Vand og sæbe.

Opbevaring:

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn.

Holdbarhed:

2 år efter produktionsdato ved korrekt opbevaring. (Batchnr ååmmdd)

Emballager:

2½, 5, 10, 20, 200 og 1000 liter.

Farver: klar, let gullig.

VOC-værdi: <30 g/l

EU VOC grænseværd (2010):

Kat A/g: 30 g/l

CLP symboler: Ingen

CLP signalord: Ingen

MAL-kode: 00-1

Dokumentdato: 070217

Ændret: 021118 & 170919