

## TDS og brugsanvisning

### Vandig grundingsolie

Vandig alkyd og akrylbinder

Varenummer 760-0000XX PR nummer 2361070

UFI: 76KA-TVU6-7203-GP9E



Vandig grundingsolie er et vandigt, farveløst og næsten lugtfrit træbeskyttelsesmiddel, tilsat fungicider.

Vandig grundingsolie er baseret på alkydbindemiddel, som har gode indtrængningsegenskaber og medvirker til at beskytte træet samt øge dets formstabilitet.

#### Anvendelsesområder

Grundbehandling af ubehandlet eller stærkt absorberende træ til udvendige trækonstruktioner, såsom hegn, stern, udhæng og gavl; inden viderebehandling med vandig træbeskyttelse.

Vandig grundingsolie er med til at sikre en udfyldt og ensartet bund og god vedhæftning for efterfølgende behandling.

#### Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Træfugtigheden på behandlings-tidspunktet må ikke være højere end 15% og relativ luftfugtighed ikke over 80%.

Døgntemperaturen skal være over +10°C.

Der afrenses for løstsiddende materiale og begroninger med kardæsk, børste og algerensemiddel.

Nedbrudt træ fjernes, der slibes til frisk træ.

#### Behandling

Grundingsolien omrøres grundigt før og under brug.

Det anbefales at anvende en bred flad pensel til påføringen.

Den optimale beskyttelse opnås ved at påstryge tynde lag.

Anbefalet forbrug på høvlet træ: min 125 ml/m<sup>2</sup>.

Anbefalet forbrug på ru træ: min 300 ml/m<sup>2</sup>.

#### Begrænsninger

Kun til udvendig brug. Ikke egnet til flader med eksisterende, intakt malingsfilm. Skal efterbehandles med egnet vandigt overfladebehandlingsmiddel.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning v. 20°C og 85% RF. Hvis materialets, underlagets eller omgivelsernes temperatur eller fugtighed afviger herfra, påvirkes produktets brugsegenskaber, samt tørre- og hærdetider. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode m.m. Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans- og nuanceforskelle. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

**Type:** Vandig grundingsolie

#### Anvendelsesområder:

Grundbehandling af udvendigt træværk

**Bindemiddel:** Vandig alkyd & ren akryl

**Fortynding:** Må fortyndes med vand

**Densitet:** ca. 1 kg/l ISO 2811

**Viskositet (DIN4 v.20°C):** 10-12 sekunder

**Forbrug:** 125-300 ml/m<sup>2</sup>

**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 1-2 timer

#### Overmaling:

Efter 1 døgn og inden 7 døgn

#### Næste lag (v.20°C - 85%)

Når tørt, dog min. 2 timer

#### Anvendelsestemperatur:

Udviklet til anvendelse v. 10°C-25°C

Min. +10°C - Max. +30°C

(underlag og omgivelser)

#### Luftfugtighed:

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF

#### Rengøring af værktøj:

Vand og sæbe

#### Opbevaring:

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn

#### Holdbarhed:

Mindst 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) ved korrekt opbevaring

**Emballager:** 2½, 5, 10 og 20 liter

**Farver:** klar, let gullig

**VOC-værdi:** <30 g/l

**EU VOC grænseværdi (2010):**

Kat A/f: 30 g/l

**CLP symboler:** Ingen

**CLP signalord:** Ingen

**MAL-kode:** 00-1

**Dokumentdato:** 20-11-2022



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro  
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk