

# Alkyd grundingsolie

Grunder

Varenummer 770-xxxxxx Pr. nummer 2360529

## Produktbeskrivelse

Alkyd grundingsolie er en linoliebaseret alkydolie tilsat biocider. Alkydolie har gode indtrængningsegenskaber og medvirker til at beskytte træet mod råd og svamp, samt øge træets formstabilitet.

## Anvendelsesområder

Grundbehandling af ubehandlet og stærkt sugende udvendige trækonstruktioner, såsom hegn, stern, træbeklædning, udhæng og lignende, inden videre behandling med træbeskyttelsesmidler. Grundbehandling med grundingsolie er med til at sikre en ensartet og udfyldt bund, samt god vedhæftning for den videre behandling.

## Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling. Træfugtigheden på behandlingstidspunktet skal være lavere en 18% og underlagets samt omgivelsernes temperatur skal være min. 5°C og max. 25°C

## Behandling

Omrør grundigt før og under brug.  
Påfør med pensel, rulle eller sprøjte.  
Grundingsolie må ikke danne laklag. Grundingsolie der ikke opsuges af underlaget, skal aftørres inden 1 time efter påføring. Skal overmales inden 14 dage efter påføring

## Begrænsninger

Uegnet til anvendelse på bituminøse underlag, samt underlag der har været behandlet med vandig eller heldækkende træbeskyttelse, uden forudgående fuldstændig afrensning.

## Advarsel

Undgå at arbejde på flader med en temperatur der overstiger 50°C, da der udvikles sundhedsskadelige dampe.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.  
*Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.*

**Type:** Grundingsolie

**Anvendelsesområder:** Udvendigt træværk.

**Bindemiddel:** Linoliealkyd og alkydolie

**Fortynding:** Fortyndes ikke.

**Densitet:** ca. 0,86 kg/l ISO 2811

**Viskositet (v.20°C):** DIN4 11-14

**Tørstofindhold:** 9-12%

**Forbrug:** 4-15 m<sup>2</sup>/litr afhængig af underlagets art og tilstand.

**Tørretid v. 23°C/50% RF:**

Berøring: 1-6 timer.

Overmalbar: efter 2-24 timer

**Temperatur:** Anvendes ved 5°C-25°C. (underlag og omgivelser)

**Luftfugtighed:**

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF.

**Rengøring af værktøj:**

Terpentin, derefter sæbe og vand.

**Opbevaring:**

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**Holdbarhed:**

2 år efter produktionsdato ved korrekt opbevaring. (Batchnr ååmmdd)

**Emballager:** 5 liter.

**Farver:** Farveløs til svagt gullig

**VOC-værdi:** 685-740 g/l

**EU VOC grænseværd (2010):**

Kat A/h: 750 g/l

**MAL-kode:** 2-1

**CLP symboler:**



**CLP signalord:** Fare

**Dokumentdato:** 070217

**Ændret:** 20112018