

TDS og brugsanvisning

Lærke- og cedertræsgrunder

Alkyd grunder

Varenummer 779-0805xx PR nummer 2360529

UFI: 34HA-PV8N-V207-MG9V



Alkyd grundingsolie er en linoliebaseret alkydolie tilsat biocider. Alkyd olie har gode indtrængningsegenskaber og medvirker til at beskytte træ mod råd og svamp, samt øge dets formstabilitet.

Anvendelsesområder

Grundbehandling af ubehandlede og stærkt absorberende udvendige trækonstruktioner af lærke- og cedertræ, samt andre ædle træsorter, inden den videre behandling med træbeskyttelse.

Grundbehandling med lærke- og cedertræsgrunder er med til at sikre en ensartet og udfyldt bund, samt god vedhæftning for den videre behandling.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Træfugtigheden på behandlingstidspunktet skal være lavere end 18% og underlagets samt omgivelsernes temperatur skal være min. 5°C og max. 25°C

Behandling

Omrør grundigt før og under brug.

Påfør med pensel, rulle eller airless sprøjte.

Grundingsolie må ikke danne laklag.

Grundingsolie der ikke opsuges af underlaget, skal aftørres inden 1 time efter påføring.

Skal overmales inden 14 dage efter påføring

Begrænsninger

Uegnet til anvendelse på bituminøse underlag, samt underlag der har været behandlet med vandig eller heldækkende træbeskyttelse, uden forudgående fuldstændig afrensning.

Advarsel

Undgå at arbejde på flader med en temperatur der overstiger 50°C, da der udvikles sundhedsskadelige dampe.

Hvis der arbejdes på steder med utilstrækkelig ventilation, skal der bæres åndedrætsværn med filter A2.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning v. 20°C og 85% RF. Hvis materialets, underlagets eller omgivelsernes temperatur eller fugtighed afviger herfra, påvirkes produktets brugsegenskaber, samt tørre- og hærdetider. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode m.m. Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans- og nuanceforskelle. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Type:

Grundingsolie

Anvendelsesområder:

Udvendigt træværk

Bindemiddel:

Linoliealkyd og alkydolie

Fortynding: Fortyndes ikke

Densitet: Ca. 0,86 kg/l ISO 2811

Viskositet (DIN4 v.20°C):

11-16 sekunder

Tørstofindhold: 9-12%

Forbrug: 150-200 ml/m² afhængig af underlagets art og tilstand

Tørretid v. 23°C/50% RF:

Berøring: 1-6 timer

Overmalbar: efter 2-24 timer

Anvendelsestemperatur:

Udviklet til anvendelse v. 10°C-25°C

Min. 5°C Max. 30°C

(underlag og omgivelser)

Luftfugtighed:

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF

Rengøring af værktøj:

Terpentin, derefter sæbe og vand

Opbevaring:

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn

Holdbarhed:

Min. 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr ååmmdd) ved korrekt opbevaring

Emballager: 5 og 20 liter

Farver: Gylden

VOC-værdi: 685-740 g/l

EU VOC grænseværdi (2010):

Kat: A/c: 750 g/l

MAL-kode: 2-1

CLP symboler:



CLP signalord: Fare!

Dokumentdato: 20-11-2022



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk