

# Transparent alkyd træbeskyttelse

Træbeskyttelse

Varenummer 780-xxxxxx Pr. nummer 2361214

## Produktbeskrivelse

Alkyd transparent træbeskyttelse er en linoliebaseret alkydolie tilsat biocider. Alkydolie har gode indtrængningsegenskaber og medvirker til at beskytte træ mod råd og svamp, samt øge dets formstabilitet. Træbeskyttelsen fremhæver træets åretegninger, gør det vandafvisende og beskytter det mod sollysets nedbrydende effekt.

## Anvendelsesområder

Ny- og genbehandling af udvendigt grundbehandlet træværk, hvor konstruktionen ønskes bevarer og beskyttet. Velegnet til carporte, garager, hegn, vinduer og døre. Grundbehandling med grundingsolie er med til at sikre en ensartet sugende og udfyldt bund og dermed en ensartet farveoptagelse, for et smukt resultat.

## Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling. Træfugtigheden på behandlingstidspunktet skal være lavere en 18% og underlagets samt omgivelsernes temperatur skal være min. 5°C og max. 25°C

## Behandling

Omrør grundigt før og under brug. Påfør med pensel, rulle eller sprøjte.

## Begrænsninger

Uegnet til anvendelse på bituminøse underlag, samt underlag der har været behandlet med vandig eller heldækkende træbeskyttelse, uden forudgående fuldstændig afrensning.

## Advarsel

Undgå at arbejde på flader med en temperatur der overstiger 50°C, da der udvikles sundhedsskadelige dampe.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl. *Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.*

**Type:** Grundingsolie

**Anvendelsesområder:** Udvendigt træværk.

**Bindemiddel:** Linoliealkyd og alkydolie

**Fortynding:** Fortyndes normalt ikke.

**Densitet:** ca. 0,84 kg/l ISO 2811

**Viskositet (v.20°C):** DIN4 11-14

**Tørstofindhold:** 9-12%

**Forbrug:** 4-15 m<sup>2</sup>/litr afhængig af underlagets art og tilstand.

**Tørretid v. 23°C/50% RF:**

Berøring: 1-6 timer.

Overmalbar: efter 2-24 timer

**Temperatur:** Anvendes ved 5°C-25°C. (underlag og omgivelser)

**Luftfugtighed:**

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF.

**Rengøring af værktøj:**

Terpentin, derefter sæbe og vand.

**Opbevaring:**

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**Holdbarhed:**

2 år efter produktionsdato ved korrekt opbevaring. (Batchnr ååmmdd)

**Emballager:** 5 liter.

**Farver:** Farveløs, pine, teak, mahogni, nød, sort, imprægneringsgrøn.

**VOC-værdi:** 650 g/l

**EU VOC grænseværd (2010):**

Kat A/f: 700 g/l

**MAL-kode:** 2-1

**CLP symboler:**



**CLP signalord:** Fare

**Dokumentdato:** 070217

**Ændret:** 03122018