

TDS og brugsanvisning

Alkyd transparent træbeskyttelse TIX

Træbeskyttelse
783

Alkyd transparent træbeskyttelse TIX er en halvgennemsigtigt træbeskyttelse, baseret på linolie og alkydolie, tilsat biocider. Træbeskyttelsen er tixotropisk og derfor tyktflydende. Derfor løber og drypper den næsten ikke, men er særdeles let at male med og få et flot og ensartet resultat.

Transparent træbeskyttelse fremhæver træets naturlige åretegninger og gør det vandafvisende. Samtidig beskytter den træet mod den nedbrydende effekt fra sol, ren og vind. Biociderne beskytter mod overfladebegroinger.

Anvendelsesområder

Nybehandling og genbehandling af udvendigt træværk, hvor konstruktionen ønskes bevaret og beskyttet. Velegnet til behandling af carporte, garager, vinduer, døre, hegn m.m.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling. Træfugtigheden på behandlingstidspunktet skal være lavere end 18% og underlagets samt omgivelsernes temperatur skal være 10°C - 25°C.

Behandling

Omrør grundigt før og under brug. Påfør med pensel, rulle eller sprøjte. Undgå at arbejde for længe i den påførte maling, men lad den flyde sammen. Ubehandlet træ grundes med egnet alkyd grundingsolie, for at sikre en ensartet udfyldt bund, vedhæftning og ensartet farveoptagelse, inden påføring af træbeskyttelse.

Begrænsninger

Uegnet til anvendelse på bituminøse underlag, samt underlag der har været behandlet med vandig eller heldækkende træbeskyttelse, uden forudgående fuldstændig afrensning.

Advarsel

Undgå at arbejde på flader med en temperatur der overstiger 50°C, da der udvikles sundhedsskadelige dampe.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning v. 20°C og 85% RF. Hvis materialets, underlagets eller omgivelsernes temperatur eller fugtighed afviger herfra, påvirkes produktets brugsegenskaber, samt tørre- og hærdetider. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode m.m. Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans- og nuanceforskelle. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Type: Træbeskyttelse

Anvendelsesområder:
Udvendigt træværk

Bindemiddel: Linoliealkyd og alkydolie

Fortynding: Fortyndes ikke

Densitet: Ca. 0,89 kg/l ISO 2811

Viskositet (v.20°C): cP 250-500

Tørstofindhold: 19-25% w/w

Forbrug: 4-15 m²/ltr afhængig af underlagets art og tilstand

Tørretid v. 23°C/50% RF:
Berøring: 10-12 timer
Overmalbar: efter 24 timer

Næste lag (v.20°C - 85%)
Når tørt, dog min. 24 timer

Anvendelsestemperatur:
Udviklet til anvendelse v. 10°C-25°C
Min. +5°C - Max. +30°C
(underlag, materiale og omgivelser)

Luftfugtighed:
Bedst ved 60%-65% RF
Min. 40% max. 80% RF

Rengøring af værktøj:
Terpentin, derefter sæbe og vand

Opbevaring:
Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn

Holdbarhed:
Mindst 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) ved korrekt opbevaring

Emballager: 5 liter.

Farver: Farveløs, pine, teak, mahogni, nød, sort, hvid

VOC-værdi: 650 g/l
EU VOC grænseværdi (2010):
Kat A/f: 700 g/l

CLP symboler: 

CLP signalord: Fare

MAL-kode: 2-1

Dokumentdato: 20-11-2022



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk