

Alkyd heldækkende træbeskyttelse

Træbeskyttelsesmiddel

Varenummer 791-xxxxxx pr-nummer 2361089

Produktbeskrivelse

Alkyd heldækkende træbeskyttelse er baseret på linolie og alkyd og er tilsat biocider. Træbeskyttelsen er tixotropisk, hvilket gør at træbeskyttelsen er tykflydende og nærmest drypfri.

Heldækkende træbeskyttelse beskytter træværket mod fugt og sollys og kan anvendes til farveskift.

Anvendelsesområder

Nybehandling og genbehandling af udvendigt træværk, hvor konstruktionen ønskes beskyttet. Velegnet til behandling af carporte, garager, vinduer, døre, udhæng, gavl og lignende.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling. Træfugtigheden på behandlingstidspunktet skal være lavere en 18% og underlagets samt omgivelsernes temperatur skal være min. 5°C og max. 25°C. Ubehandlet træ grundes med egnet alkyd grundingsolie, inden påføring af alkyd heldækkende træbeskyttelse.

Behandling

Omrør grundigt før og under brug. Påfør med pensel, rulle eller sprøjte. Undgå at arbejde for længe i den påførte maling, men lad den flyde sammen. Påfør grundingsolie for at sikre ensartet farveoptagelse.

Begrænsninger

Uegnet til anvendelse på bituminøse underlag, samt på underlag der har været tjærede eller behandlede med trætjære eller vandig træbeskyttelse, uden forudgående fuldstændig afrensning.

Advarsel

Undgå at arbejde på flader med en temperatur der overstiger 50°C, da der udvikles sundhedsskadelige dampe.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.
Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.

Type: Dækkende træbeskyttelse
Anvendelsesområder: Udvendigt træværk.

Bindemiddel: Linoliealkyd og alkydolie

Fortynding: Terpentin, op til 20%

Densitet: ca. 1,1 kg/l ISO 2811

Viskositet (v.20°C): cP 1000-1300

Tørstofindhold: ca. 65%

Forbrug: 4-15 m²/litr afhængig af underlagets art og tilstand.

Tørretid v. 23°C/50% RF:

Berøring: 10-12 timer.

Overmalbar: efter 24 timer

Hærdetid: fuldt udhærdet efter 7 døgn

Temperatur: Anvendes ved 10°C-25°C.
(underlag og omgivelser)

Luftfugtighed:

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF.

Rengøring af værktøj:

Terpentin, derefter sæbe og vand.

Opbevaring:

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn.

Holdbarhed:

2 år efter produktionsdato ved korrekt opbevaring. (Batchnr ååmmdd)

Emballager: 5 liter.

Farver: Hvid, sort, svensk rød, antrazit, lys grå, dodenkop, grøn umbra & base c til toning.

VOC-værdi: 390 g/l

EU VOC grænseværdi (2010):

Kat A/e: 400 g/l

MAL-kode: 2-1

CLP symboler:



CLP signalord: Fare

Dokumentdato: 070217

Ændret: 21112018