

## TDS og brugsanvisning

# Alkyd heldækkende træbeskyttelse

## Træbeskyttelsesmiddel

Varenummer 791-xxxxxx pr-nummer 2361089

UFI: HFKA-AVWD-420K-GQ1M



Alkyd heldækkende træbeskyttelse er baseret på linolie og alkyd og er tilsat biocider. Træbeskyttelsen er tixotropisk, hvilket gør at træbeskyttelsen er tyktflydende og nærmest drypfri.

Heldækkende træbeskyttelse beskytter træværket mod fugt og sollys og kan anvendes til farveskift.

### Anvendelsesområder

Nybehandling og genbehandling af udvendigt træværk, hvor konstruktionen ønskes beskyttet. Velegnet til behandling af carporte, garager, vinduer, døre, udhæng, gavl og lignende.

### Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Træfugtigheden på behandlingstidspunktet skal være lavere end 18% og underlagets samt omgivelsernes temperatur skal være 10°C - 25°C.

### Behandling

Omrør grundigt før og under brug.

Påfør med pensel, rulle eller sprøjte. Undgå at arbejde for længe i den påførte maling, men lad den flyde sammen.

Ubehandlet træ grundes med egnet alkyd grundingsolie, for at sikre en ensartet udfyldt bund, vedhæftning og ensartet farveoptagelse, inden påføring af træbeskyttelse.

### Begrænsninger

Uegnet til anvendelse på bituminøse underlag, samt på underlag der har været tjærede eller behandlede med træ tjære eller vandig træbeskyttelse, uden forudgående fuldstændig afrensning.

### Advarsel

Undgå at arbejde på flader med en temperatur der overstiger 50°C, da der udvikles sundhedsskadelige dampe.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning v. 20°C og 85% RF. Hvis materialets, underlagets eller omgivelsernes temperatur eller fugtighed afviger herfra, påvirkes produktets brugsegenskaber, samt tørre- og hærdetider. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode m.m. Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans- og nuanceforskelle. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

**Type:** Dækkende træbeskyttelse

**Anvendelsesområder:**

Udvendigt træværk

**Bindemiddel:** Linoliealkyd og alkydolie

**Fortynding:** Terpentin, op til 20%

**Densitet:** Ca. 1,1 kg/l ISO 2811

**Viskositet (v.20°C):** cP 1000-1300

**Tørstofindhold:** ca. 65%

**Forbrug:** 4-15 m<sup>2</sup>/ltr afhængig af underlagets art og tilstand

**Tørretid v. 23°C/50% RF:**

Berøring: 10-12 timer

Overmalbar: Efter 24 timer

**Næste lag (v.20°C - 85%)**

Når tørt, dog min. 24 timer

**Anvendelsestemperatur:**

Udviklet til anvendelse v. 10°C-25°C

Min. +5°C - Max. +30°C

(underlag og omgivelser)

**Luftfugtighed:**

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF

**Rengøring af værktøj:**

Terpentin, derefter sæbe og vand

**Opbevaring:**

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn

**Holdbarhed:**

Mindst 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) ved korrekt opbevaring.

**Emballager:** 2,5 og 5 liter

**Farver:** Hvid, sort, svensk rød, antrazit, lys grå, grøn umbra & base c til toning

**VOC-værdi:** 390 g/l

**EU VOC grænseværdi (2010):**

Kat A/e: 400 g/l

**CLP symboler:**



**CLP signalord:** Fare

**MAL-kode:** 2-1

**Dokumentdato:** 20-11-2022



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro  
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk