

TDS og brugsanvisning

Alkyd heldækkende træbeskyttelse

Træbeskyttelsesmiddel

Varenummer 791-xxxxxx pr-nummer 2361089



Alkyd heldækkende træbeskyttelse er baseret på linolie og alkyd og er tilsat biocider. Træbeskyttelsen er tixotropisk, hvilket gør at træbeskyttelsen er tykflydende og nærmest drypfri.

Heldækkende træbeskyttelse beskytter træværket mod fugt og sollys og kan anvendes til farveskift.

Anvendelsesområder

Nybehandling og genbehandling af udvendigt træværk, hvor konstruktionen ønskes beskyttet. Velegnet til behandling af carporte, garager, vinduer, døre, udhæng, gavl og lignende.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Træfugtigheden på behandlingstidspunktet skal være lavere end 18% og underlagets samt omgivelsernes temperatur skal være min. 5°C og max. 25°C.

Behandling

Omrør grundigt før og under brug.

Påfør med pensel, rulle eller sprøjte. Undgå at arbejde for længe i den påførte maling, men lad den flyde sammen.

Ubehandlet træ grundes med egnet alkyd grundingsolie, for at sikre en ensartet udfyldt bund, vedhæftning og ensartet farveoptagelse, inden påføring af træbeskyttelse.

Begrænsninger

Uegnet til anvendelse på bituminøse underlag, samt på underlag der har været tjærede eller behandlet med træbjæere eller vandig træbeskyttelse, uden forudgående fuldstændig afrensning.

Advarsel

Undgå at arbejde på flader med en temperatur der overstiger 50°C, da der udvikles sundhedsskadelige dampe.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Hvor forbrugt af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle. Såfremt der er uoverensstemmelse i sprogversioner, da er det den danske, der er gældende.

Type: Dækkende træbeskyttelse

Anvendelsesområder:

Udvendigt træværk
Må ikke anvendes indendørs i beboelse

Bindemiddel: Linoliealkyd og alkydolie

Fortynding: Terpentin, op til 20%

Densitet: Ca. 1,1 kg/l ISO 2811

Viskositet (v.20°C): cP 1000-1300

Tørstofindhold: ca. 65%

Forbrug: 4-15 m²/ltr afhængig af underlagets art og tilstand

Tørretid v. 23°C/50% RF:

Berøring: 10-12 time
Overmalbar: Efter 24 timer

Hærdetid: Fuldt udhærdet efter 7 døgn

Temperatur: Anvendes ved 10°C-25°C (underlag og omgivelser)

Luftfugtighed:

Bedst ved 60%-65% RF
Min. 40% max. 80% RF

Rengøring af værktøj:

Terpentin, derefter sæbe og vand

Opbevaring:

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn

Holdbarhed:

Mindst 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) ved korrekt opbevaring.

Emballager: 2,5 og 5 liter

Farver: Hvid, sort, svensk rød, antrazit, lys grå, grøn umbra & base c til toning

VOC-værdi: 390 g/l

EU VOC grænseværdi (2010):

Kat A/e: 400 g/l

CLP symboler:

CLP signalord: Fare



MAL-kode: 2-1

Dokumentdato: 18-08-2022



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk