

TDS og brugsanvisning

Sct. Croix ædeltræsolie

Træolie

Varenummer 12122, 12123, 12124 PR nummer 2468214

UFI: FDMA-WVGR-H201-RFFA



Sct. Croix olie laves efter gamle, velkendte, gennemprøvede recepter og er tilpasset nutidens tilgængelige råvarer, muligheder og forhold. Olien er et rent naturprodukt der, er sammensat af presset hørfrøolie, vegetabilsk harpiks og en håndfuld andre udvalgte råvarer.

Alt er sammensat så der opnås optimal langtidbeskyttelse af træet. Træets åretegninger fremhæves og det får en fantastisk glød. Olien har egenskaber der beskytter træet mod udtørring, hindrer misfarvning og nedbrydning og bevarer træets formstabilitet.

Anvendelsesområder

Sct. Croix olie anvendes udendørs på havemøbler af træ, skibsdæk, træbordplader, trægulve m.m. Olien er egnet til alle træsorter og er særligt udviklet til ædle træsorter, såsom teak, palisander, mahogni og lignende hårde træsorter.

Underlag

Underlaget skal være rent og tørt inden oliering. Rengør med grundrengøringsmiddel og let slibning. Eventuel algevækst bør fjernes med passende rensmiddel.

Behandling

Olien påføres rigeligt med pensel, rulle eller klud. Der kan, om nødvendigt, slibes med fint slibepapir i den våde olie. Suger træet tørt nogle steder, kan der tilføres mere olie. Efter 30 minutter, skal overskydende olie aftørres med fnugfri klud. Overfladen kan herefter poleres, såfremt man ønsker dette. Aftørres overskydende olie ikke rettidigt, kan olien tørre på overfladen og derefter fremstå lakeret og let klæbende. Dette kan afhjælpes ved afvaskning med terpentin.

Begrænsninger

Uegnet til anvendelse på træ der har været behandlet med dækkende eller vandige produkter, samt til træ der har været behandlet med bitumen, tjære eller trætjære.

Advarsel

Klude anvendt til oliering kan selvantænde og bør gennemvædes med vand og smides ud, eller afbrændes, straks efter anvendelse.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning v. 20°C og 85% RF. Hvis materialets, underlagets eller omgivelsernes temperatur eller fugtighed afviger herfra, påvirkes produktets brugsegenskaber, samt tørre- og hærdetider. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode m.m. Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans- og nuanceforskelle. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Type: Ædeltræsolie

Anvendelsesområder:
Udvendigt træværk

Bindemiddel:
Hørfrøolie, pine oil m.m.

Fortynding:
Terpentin – fortyndes normalt ikke

Densitet: Ca. 0,86 kg/l ISO 2811

Tørstofindhold: ca. 50%

Viscositet (DIN4 v. 20°C): Ca. 20 sek.

Forbrug:
3-5 m²/litr afhængig af underlagets tilstand og beskaffenhed

Tørretid v. 23°C/50% RF:
Berøring: 4-24 timer

Hærdetid (v.20°C - 85%):
Fuldt hærdet efter 7 døgn

Anvendelsestemperatur:
Udviklet til anvendelse v. 10°C-25°C
Min. +5°C - Max. +30°C
(underlag og omgivelser)

Rengøring af værktøj:
Terpentin, derefter sæbe og vand

Opbevaring:
Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn

Holdbarhed:
Mindst 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) ved korrekt opbevaring

Emballager: 1 liter

Farver: Klar, teak og sort

VOC-værdi: 510-520 g/l
EU VOC grænseværdi (2010):
Kat A/f: 700 g/l

CLP symboler:

CLP signalord: Fare

MAL-kode: 2-3

Dokumentdato: 20-11-2022



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk