

TDS og brugsanvisning

Alkyd terrasseolie

Træolie

Varenummer 837-xxxxxx Pr. nummer 2360596

UFI: R0NA-FVAH-N20G-DUHS



Alkyd Terrasseolie er en linoliebaseret alkydolie tilsat træbeskyttelsesmidler.

Alkydolie har gode indtrængningsegenskaber og medvirker til at beskytte træ mod råd og svamp samt øge træets formstabilitet.

Anvendelsesområder

Ny- og genbehandling af udvendige træterrasser.

Behandling med terrasseolie er med til at beskytte træ mod udtørring.

Når træ er tilstrækkeligt oliemættet, kan det ikke så let optage vand og er derfor mindre sårbart over for angreb af råd og svamp.

Pigmenterne i olien er med til at beskytte træet mod sollysets nedbrydende virkning.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling. Træfugtigheden på behandlingstidspunktet skal være lavere end 18% og underlagets samt omgivelsernes temperatur skal være 10°C - 25°C.

Behandling

Omrør grundigt før og under brug. Påfør rigeligt med pensel eller rulle.

Steder der suger tørre, kan påføres mere olie. Terrasseolie må ikke danne laklag, olie der ikke opsuges af underlaget skal aftørres/afsvabes inden 30 minutter efter påføring.

Begrænsninger

Uegnet til anvendelse på bituminøse underlag, samt på underlag der har været behandlet med vandig eller heldækkende træbeskyttelse, uden forudgående fuldstændig afrensning.

Advarsel

Undgå at arbejde på flader med en temperatur der overstiger 50°C, da der udvikles sundhedsskadelige dampe.

Selvantændelsesfare:

Klude der har været anvendt ved oliering gennemvædes, kommes i lufttæt beholder og smides væk, eller afbrændes straks efter brug

Vedligehold

Træterrasser, der er behandlede med terrasseolie, skal renholdes ved f.eks. fejning og vask, så ofte som det er nødvendigt. Vask foretages med børste, blød vandstråle og et egnet rensmiddel, f.eks. Husrens. Genbehandling hvert/hver andet år, afhængig af de aktuelle forhold.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning v. 20°C og 85% RF. Hvis materialets, underlagets eller omgivelsernes temperatur eller fugtighed afviger herfra, påvirkes produktets brugsegenskaber, samt tørre- og hærdetider. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode m.m. Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans- og nuanceforskelle. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Type: Terrasseolie

Anvendelsesområder:

Udvendigt træværk

Bindemiddel:

Linoliealkyd og alkydolie

Fortynding: Fortyndes ikke

Densitet: ca. 0,83 kg/l ISO 2811

Viskositet (DIN4 v.20°C): 11-16 sekunder

Tørstofindhold: ca. 20%

Forbrug: 4-15 m²/litr. afhængig af underlagets art og tilstand

Tørretid v. 23°C/50% RF:

Berøring: 6-8 timer

Anvendelsestemperatur:

Udviklet til anvendelse v. 10°C-25°C

Min. +5°C - Max. +30°C

(underlag og omgivelser)

Luftfugtighed:

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF

Rengøring af værktøj:

Terpentin, derefter sæbe og vand

Opbevaring:

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn

Holdbarhed:

2 år efter produktionsdato ved korrekt opbevaring. (Batchnr ååmmdd)

Emballager: 5 liter

Farver: Klar, sort, pine, mahogni, teak
Se farvekort

VOC-værdi: 650-700 g/l

EU VOC grænseværdi (2010):

Kat A/f: 700 g/l

CLP symboler:



CLP signalord: Fare

MAL-kode: 2-1

Protective gear:



Dokumentdato: 20-11-2022



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk