

# Alkyd terrasseolie

Træolie

Varenummer 837-xxxxxx Pr. nummer 4089277

## Produktbeskrivelse

Alkyd Terrasseolie er en linoliebaseret alkydolie tilsat træbeskyttelsesmidler. Alkydolie har gode indtrængningsegenskaber og medvirker til at beskytte træ mod råd og svamp samt øge træets formstabilitet.

## Anvendelsesområder

Ny- og genbehandling af udvendige træterrasser. Behandling med terrasseolie er med til at beskytte træ mod udtørring. Når træ er tilstrækkeligt oliemættet, kan det ikke så let optage vand og er derfor mindre sårbart over for angreb af råd og svamp. Pigmenterne i olien er med til at beskytte træet mod sollysets nedbrydende effekt.

## Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling. Træfugtigheden på behandlingstidspunktet skal være lavere en 18% og underlagets samt omgivelsernes temperatur skal være min. 5°C og max. 25°C

## Behandling

Omrør grundigt før og under brug. Påfør rigeligt med pensel eller rulle. Steder der suger tørre, kan påføres mere olie. Terrasseolie må ikke danne laklag, olie der ikke opsuges af underlaget skal aftørres/afsvabres inden 1 time efter påføring.

## Begrænsninger

Uegnet til anvendelse på bituminøse underlag, samt underlag der har været behandlet med vandig eller heldækkende træbeskyttelse, uden forudgående fuldstændig afrensning.

## Advarsel

Undgå at arbejde på flader med en temperatur der overstiger 50°C, da der udvikles sundhedsskadelige dampe. **Selvantændelsesfare:** Klude der har været anvendt ved oliering gennemvædes, kommes i lufttæt beholder og smides væk, eller afbrændes straks efter brug

## Vedligehold

Træterrasser, der er behandlede med terrasseolie, skal renholdes ved f.eks. fejnig og vask, så ofte som det er nødvendigt. Vask foretages med børste, blød vandstråle og et egnet rensmiddel, f.eks. husrens. Genbehandling hvert/hver andet år, afhængig af de aktuelle forhold.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.

**Type:** Terrasseolie

**Anvendelsesområder:** Udvendigt træværk.

**Bindemiddel:** Linoliealkyd og alkydolie

**Fortynding:** Fortyndes ikke.

**Densitet:** ca. 0,83 kg/l ISO 2811

**Viskositet (v.20°C):** DIN4 11-16

**Tørstofindhold:** ca. 20 %

**Forbrug:** 4-15 m<sup>2</sup>/litr afhængig af underlagets art og tilstand.

**Tørretid v. 23°C/50% RF:**

Berøring: 6-8 timer.

Overmalbar/slibbar: min. 6 timer

**Temperatur:** Anvendes ved 5°C-25°C. (underlag og omgivelser)

**Luftfugtighed:**

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF.

**Rengøring af værktøj:**

Terpentin, derefter sæbe og vand.

**Opbevaring:**

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**Holdbarhed:**

2 år efter produktionsdato ved korrekt opbevaring. (Batchnr ååmmdd)

**Emballager:** 5 liter.

**Farver:** Farveløs til svagt gullig

**VOC-værdi:** 650-700 g/l

**EU VOC grænseværd (2010):**

Kat A/f: 700 g/l

**MAL-kode:** 2-3

**CLP symboler:**



**CLP signalord:** Fare

**Dokumentdato:** 070217

**Ændret:** 06122018