

TDS og brugsanvisning

Cedertræsolie/ædeltræsolie

Træsolie

Varenummer 839-08, 838-08 Pr. nummer 2361150

Ædeltræsolien er en linoliebaseret alkydolie tilsat træbeskyttelsesmidler. Alkydolie har gode indtrængningsegenskaber og medvirker til at beskytte træ mod råd og svamp og øger dets formstabilitet.

Olien tilføjer lidt pigment og forstærker træets naturlige farver.

Anvendelsesområder

Ny- og genbehandling af udvendige grundbehandlede trækonstruktioner af hårde træsorter.

Velegnet til behandling af vinduesrammer såvel som havemøbler.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling. Træfugtigheden på behandlingstidspunktet skal være lavere end 18% og underlagets samt omgivelsernes temperatur skal være min. 5°C og max. 25°C

Behandling

Omrør grundigt før og under brug. Påfør med pensel. Er træet meget tørt, kan der tilføres mere olie. Efter 30 minutter aftørres overskydende olie, træolie må ikke danne laklag. Der kan slibes i den våde olie.

Begrænsninger

Uegnet til anvendelse på bituminøse underlag, samt underlag der har været behandlet med vandig eller heldækkende træbeskyttelse, uden forudgående fuldstændig afrensning.

Advarsel

Undgå at arbejde på flader med en temperatur der overstiger 50°C, da der udvikles sundhedsskadelige dampe. Selvantændelsesfare: Klude der har været anvendt ved oliering gennemvædes, kommes i lufttæt beholder og smides væk, eller afbrændes straks efter brug.

Vedligehold

Træ, der er behandlet med ædeltræsolie, skal renholdes.

Vask foretages med børste, blød vandstråle og et egnet rensmiddel. Genbehandling hvert/hver andet år, afhængig af de aktuelle forhold.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Hvor forbrugt af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle. Såfremt der er uoverensstemmelse i sprogversioner, da er det den danske, der er gældende.

Type: Ædeltræsolie

Anvendelsesområder:

Udvendigt træværk

Bindemiddel:

Linoliealkyd og alkydolie

Fortynding: Fortyndes ikke.

Densitet: Ca. 0,87 kg/l ISO 2811

Viskositet (v.20°C): cP 200-500

Tørstofindhold: ca. 30-40%

Forbrug: 6-15 m²/l . afhængig af underlagets art og tilstand

Tørretid v. 23°C/50% RF:

Berøring: 6-8 timer

Overmalbar: min. 24 timer

Temperatur: Anvendes ved 5°C-25°C (underlag og omgivelser)

Luftfugtighed:

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF

Rengøring af værktøj:

Terpentin, derefter sæbe og vand

Opbevaring:

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn.

Holdbarhed:

Mindst 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) ved korrekt opbevaring.

Emballager: 5 liter.

Farver: Gylden

VOC-værdi: 610-630 g/l

EU VOC grænseværdi (2010):

Kat A/f: 700 g/l

CLP symboler:

CLP signalord: Fare



MAL-kode: 2-1

Værnemidler:



Dokumentdato: 17-08-2022



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk