

MBK typebetegnelse	Acrylplastmellemmaling, spærrende.												
Beskrivelse	Spærrende vandig grundmaling på basis af speciel acryldispersion.												
Anvendelse	Til isolering af vandopløselige stoffer som f.eks. nikotin, sod og vandskjolder m.m. på lofter, vægge og træværk indendørs, før færdigbehandling med Sigmarenova Isotop mat eller 10. samt anden vægplast- eller acrylplastmaling i ønsket kulør og glans.												
Egenskaber	Isolerer for vandopløselige stoffer før viderebehandling med vandige malinger.												
Farver og glans	Hvid. Mat.												
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	<table><tr><td>Bindemiddel</td><td>Acryldispersion.</td></tr><tr><td>Pigment</td><td>Titandioxyd + specialpigmenter.</td></tr><tr><td>Tørstofindhold</td><td>Vægt %: 55, Vol %: 45.</td></tr><tr><td>Tørretid</td><td>Ca. 1 time.</td></tr><tr><td>Overmalbar</td><td>Efter 4 timer.</td></tr><tr><td>Brandfarlighed</td><td>Ingen.</td></tr></table>	Bindemiddel	Acryldispersion.	Pigment	Titandioxyd + specialpigmenter.	Tørstofindhold	Vægt %: 55, Vol %: 45.	Tørretid	Ca. 1 time.	Overmalbar	Efter 4 timer.	Brandfarlighed	Ingen.
Bindemiddel	Acryldispersion.												
Pigment	Titandioxyd + specialpigmenter.												
Tørstofindhold	Vægt %: 55, Vol %: 45.												
Tørretid	Ca. 1 time.												
Overmalbar	Efter 4 timer.												
Brandfarlighed	Ingen.												
Forbrug	6-8 m ² /litr., afhængig af bundens karakter og påføringsmetode.												
Krav til bunden	Bunden skal være ren, tør, fast og smittefri. Ny bund, let smittende- eller sugende overflade grundes med Sigma Mikrodispersgrunder. Tidligere malede overflader rengøres med ProGold Grundrengøring.												
Systemer	<p><u>Ved risiko for lettere gennemslag</u> 1 x Sigma Renova Isotop Primer. 1 x Sigma Renova Isotop mat eller 10</p> <p><u>Ved risiko for kraftigere gennemslag</u> 1 x Sigma Renova Isotop Primer. 2 x Sigma Renova Isotop mat eller 10</p>												
Brugsanvisning	<p><u>Temperatur</u> Min. +10°C og max. 85% RF ved påføring og hærdning.</p> <p><u>Fortynding</u> Vand, 0 - max. 2 vol. %.</p> <p><u>Påføring</u> Pensel, rulle eller airless-sprøjte.</p> <p><u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.</p>												
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.												
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.												
Emballage	1 og 5 ltr. plastemballage.												