

MBK typebetegnelse	Plastloftmaling, spærrende / Acrylplastvægmaling.												
Beskrivelse	Spærrende vandig loft- og vægmaling på basis af 100% acryl.												
Anvendelse	<p>Til overfladebehandling af indvendige vægge og lofter i tørre rum, hvor der er risiko for gennemslag af nikotin, sod og vandskjolder m.m. Er også velegnet på træværk indvendig.</p> <p>Spærrende egenskaber opnås ved behandling 2 gange med 4-6 timers mellemrum, dog vil de spærrende egenskaber forbedres ved genbehandling dagen efter.</p> <p>NB: Testet ifølge DIN EN ISO 354 vedrørende brug på akustiske loftplader, Samt testet ifølge DIN EN ISO 1716 brandhæmmende egenskaber.</p>												
Egenskaber	God dækkeevne, ikke gulnende, fremtræder med robust og vaskbar overflade.												
Farver og glans	Hvid, Modehvid, samt lyse kulører. Mat.												
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	<table><tr><td>Bindemiddel</td><td>100% Acryl.</td></tr><tr><td>Pigment</td><td>Titandioxyd + specialpigmenter.</td></tr><tr><td>Tørstofindhold</td><td>Vægt %: 69, Vol %: 54.</td></tr><tr><td>Tørretid</td><td>Ca. 1 time.</td></tr><tr><td>Overmalbar</td><td>Efter 4 timer, afhængig af gennemslagets karakter i første behandling.</td></tr><tr><td>Brandfarlighed</td><td>Ingen.</td></tr></table>	Bindemiddel	100% Acryl.	Pigment	Titandioxyd + specialpigmenter.	Tørstofindhold	Vægt %: 69, Vol %: 54.	Tørretid	Ca. 1 time.	Overmalbar	Efter 4 timer, afhængig af gennemslagets karakter i første behandling.	Brandfarlighed	Ingen.
Bindemiddel	100% Acryl.												
Pigment	Titandioxyd + specialpigmenter.												
Tørstofindhold	Vægt %: 69, Vol %: 54.												
Tørretid	Ca. 1 time.												
Overmalbar	Efter 4 timer, afhængig af gennemslagets karakter i første behandling.												
Brandfarlighed	Ingen.												
Forbrug	6-8 m ² /ltr., afhængig af bundens karakter og påføringsmetode.												
Krav til bunden	Bunden skal være ren, tør, fast og smittefri. Ny bund, let smittende- eller sugende overflade grundes med Sigma Mikrodispersgrunder. Tidligere malede overflader rengøres med Sigma Grundrengøring.												
Systemer	<p><u>Ved risiko for lettere gennemslag</u> 1 x Sigma Renova Primer. 1 x Sigma Renova Isotop. Eller: 2 x Sigma Renova Isotop</p> <p><u>Ved risiko for kraftigere gennemslag og på træværk</u> 1 x Sigma Renova Primer 2 x Sigma Renova Isotop.</p>												
Brugsanvisning	<p><u>Temperatur</u> Min. +10°C og max. 85% RF ved påføring og hærdning.</p> <p><u>Fortynding</u> Vand, 0 - max. 2 Vol %.</p> <p><u>Påføring</u> Pensel, rulle eller airless-sprøjte.</p> <p><u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.</p>												
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.												
Holdbarhed Emballage	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage. 5 og 10 ltr. plastemballage.												