

TDS og brugsanvisning

Profloor Spartelpulver SC 2K

Spartelpulver til brug i epoxy

Varenummer 1060-000005

Profloor Spartelpulver SC 2K er et fint pulver bestående af en mineralsk ler-type.

Strukturen af pulveret er små nåle-lignende partikler, hvilket giver pulveret særligt gode egenskaber, i form af god og stabil fortykning af epoxyprodukter. Pulveret befugtes nemt af epoxyen og er derfor let at røre ud i epoxyen.

Afhængig af den anvendte mængde, opnås virkelig god spartelkonsistens, hvor epoxyen bliver nærmest klistret og meget pastøs og derfor nemt kan anvendes på skå og lodrette flader, med minimalt bortløb af materiale.

Anvendelsesområder

Pulver til konsistensregulering af epoxy, som regel i forbindelse med påføring af epoxy på lodrette og skrå flader, samt ved spartelarbejder.

Farve

Da Spartelpulver SC er en ler-type, er pulveret brunligt/beige og må derfor forventes af påvirke epoxyens farve.

Sammenblanding

Inden spartelpulveret tilsættes, skal epoxyens A- og B-komponent være ensartet sammenblandet.

Når A- og B-komponenten er doseret og sammenblandet, irøres spartelpulveret til ønsket og passende konsistens. Normalt blandes på volumendele cirka 1/4 pulver til 3/4 epoxy.

Værnemidler

Vær opmærksom på at selvom dette pulver er grovere og knapt så letflyvende som silica typerne, skal luftvejene alligevel beskyttes mod indånding af pulver.

Derfor anbefales brug af støvfiltermaske P2/P3 ved håndtering, især hvis omgivende klimaforhold giver risiko for vindpust, der kan hvirvle pulveret op i luften.

Begrænsninger

Spartelpulver må ikke anvendes i vandfortyndede epoxyprodukter, eller i andre epoxytyper, hvor epoxyen er afhængig af fordampning af fortyndingsmiddel, for at kunne reagere som den skal.

Spørg epoxyleverandøren ved tvivl.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning v. 23°C og 80% RF. Hvis materialets, underlagets eller omgivelsernes temperatur eller fugtighed afviger herfra, påvirkes produktets brugsegenskaber, samt tørre- og hærdetider. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode m.m. Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans- og nuanceforskelle. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Type:

Spartelpulver

Kemisk base:

Mineralsk ler.

Densitet:

0,3-0,35 kg/l

Forbrug:

Afhængig af den aktuelle anvendelse

Opbevaring:

Opbevares ved +5°+25° C, tæt tillukket, tørt og utilgængeligt for børn

Holdbarhed ved korrekt opbevaring:

Mindst 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd)

Blandingsforhold - volumendele:

ca. 25% spartelpulver til 75% epoxy

Emballagestørrelser:

5 kg i 20 liters spand

Farver:

Brunlig/beige

Dokumentdato:

16-04-2025



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk