

## TDS og brugsanvisning

### Vandskuringsmaling

Effektmalning til dekorativ malebehandling

Varenummer 152-001104 PR nummer PR 2361185

UFI: 9YKA-DV1R-Y20J-FRJO



Vandskuringsmaling er specialmalning tilsat kvartssand og er udviklet til at give en overflade med et vandskuret udseende.

#### Anvendelsesområder

Indvendige vægge, samt indvendige lofter, hvor der ønskes et vandskuret udseende.

#### Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Stærkt absorberende og ubehandlede overflader af puds, beton, gips mv. grundes med microdispersionsgrunder.

Smittende overflader afrenses og vaskes med grundrens.

Derefter grundes med egnet spærrende grunder.

#### Behandling

Omrør grundigt, før og under brug med piskeris på boremaskine.

Produktet er tixotropisk; det bliver tyndere ved omrøring og tykner ved henstand.

Påføres rigeligt med pensel eller solid rulle.

#### Slutbehandling

Vandskuringsmaling skal overmales med almindelig væg, eller facademaling, afhængig af krav til vaskbarhed.

Påfør højst 3 mm vandskuringsmaling per behandling, da produktet ellers kan trække sig under tørring, hvilket påvirker vedhæftningen såvel som overfladens egenskaber, hvorved der kan opstå revner eller afskalninger.

Vandskuringsmaling skal efterbehandles med en passende maling og er ikke egnet til udendørs anvendelse.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning v. 20°C og 85% RF. Hvis materialets, underlagets eller omgivelsernes temperatur eller fugtighed afviger herfra, påvirkes produktets brugsegenskaber, samt tørre- og hærdetider. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode m.m. Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans- og nuanceforskelle. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

**Type:** Effektmalning

**Anvendelsesområder:**

Indvendige vægge

**Bindemiddel:**

Styrenacrylatblanding

**Densitet:** ca. 1,6-1,7 kg/l

**Tørstofindhold:** Ca 50%

**Viskositet:** Ca. cP 4000-5000.

Produktet er tixotropisk og bliver mere tyndtflydende ved bearbejdning

**Forbrug:**

3-5 m<sup>2</sup>/l afhængig af lagtykkelse

**Tørretid:**

4-24 timer, afhængig af lagtykkelse, underlagets absorberingsevne, omgivende temperatur, luftfugtighed og ventilation

**Overmalbar/slibbar:** Mindst 4 timer

**Hærdetid (v.20°C - 85%):**

Fuldt hærdet efter 7 døgn

**Anvendelsestemperatur:**

Udviklet til anvendelse v. 15°C-25°C.

Min. +10°C - Max. +30°C

(underlag, materiale og omgivelser)

**Luftfugtighed:**

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF

**Rengøring af værktøj:**

Vand og sæbe

**Opbevaring:**

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn

**Holdbarhed:**

Lagerstabil i mindst 9 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) ved korrekt opbevaring

**Emballager:** 10 liter spand

**Antal pr. kolti:** 1 - 11 - 33

**Farver:** Hvid

**VOC-værdi:** <30 g/l

**EU VOC grænseværdi (2010):**

Kat A/a: 30 g/l

**CLP symboler:** Ingen

**CLP signalord:** Ingen

**MAL-kode:** 00-1

**Dokumentdato:** 20-11-2022



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro  
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk