

Køkken & bad 25

Vådromsmaling til indvendig og udvendig brug

Varenummer 186-XXXXXX PR nummer 2360959

Produktbeskrivelse

Køkken & bad 25 er en halvmat vådrums- og facademaling, der giver en flot, udfyldt og særdeles vaskbar overflade. Malingen er tilsat mug- og skimmelhæmmende midler.

Anvendelsesområder

Malebehandling af indvendige vægge og lofter i vådrum, køkkener, gangarealer, vaskerum og andre steder, hvor der stilles krav til høj vaskbarhed og slidstyrke.

Vådromsmaling er ikke egnet til brug direkte i vådzone.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Sugende, ubehandlede overflader af puds, beton, gips mv. grundes med microdispersionsgrunder.

Smittende overflader afrenses omhyggeligt og vaskes med grundrens. Derefter grundes med egnet grunder.

Behandling

Omrør grundigt før og under brug.

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.

Lad malingen tørre mindst 4-6 timer mellem lagene.

Der skal, som udgangspunkt, altid malebehandles med to dækkende lag. Forbrug afhænger af underlagets sugsevne.

Ved nymaling på puds, ca. 3-7 m²/liter/lag.

Ved genbehandling af tidligere malet flade 6-8 m²/liter.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.
Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.

Type: Vægmaling - vådrumsmaling
Anvendelsesområder: Vægge & lofter, ude og inde.
Bindemiddel: Ren akryl.
Densitet: ca. 1,25 kg/l ISO 2811
Viskositet (v.20°C): CP 2800-3000
Glans (v. 60° indfald): ca. 25, halvmat
Forbrug: 3-8 m²/ltr
Tørretid: 4-12 timer, afhængig af de aktuelle forhold.
Hærdetid: fuldt udhærdet efter 7 døgn.
Temperatur: Anvendes ved 10°C-25°C. (underlag og omgivelser)
Luftfugtighed:
Bedst ved 60%-65% RF
Min. 40% max. 80% RF.
Rengøring af værktøj:
Vand og sæbe.
Opbevaring:
Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn.
Holdbarhed:
2 år efter produktionsdato ved korrekt opbevaring. (Batchnr ååmmdd)
Emballager: 1, 3 & 10 liter emballager
Farver: Hvid, lys råhvid, råhvid og base C til toning.
VOC-værdi: <30 g/l
EU VOC grænseværd (2010):
Kat A/a: 30 g/l
CLP symboler: Ingen
CLP signalord: Ingen
MAL-kode: 00-1

Vaskbarhed: Klasse 1 jf. EN13300
Diffusionsåben: Klasse 1 jf. EN 7783-2
Vedhæftning: GT≤1 jf. EN 2409

Dokumentdato: 070217
Ændret: 291018