

Promal Tagmaling gl. 10

Olieforstærket vandig tagmaling

Varenummer 455-XXXXXX PR nummer 2360633



Produktbeskrivelse

Alkydforstærket akrylemulsions-tagmaling tilsat midler mod overfladebegroninger.

Anvendelsesområder

Tage af eternit, betontagsten, tegl og lignende, hvor der ønskes vedligehold og beskyttelse, samt opfriskning. Tagmaling er også velegnet som sokkelmaling.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling. Alger og snavs afrenses med egnet rensmiddel og lavtryksrensere. Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende materiale og blanke flader matslibes.

Behandling

Omrør grundigt før og under brug. Til anvendelse på stærkt sugende underlag, fortyndes tagmalingen med op til 20% vand. Færdigmaling foretages med 1-2 dækkende lag ufortyndet tagmaling.

Påføres fyldigt, med pensel, rulle eller sprøjte. Undgå at arbejde for længe i den påførte maling, men lad den flyde sammen.

Drift & vedligehold

Inspektion foretages mindst 1 gang årligt. Eventuelle fremmedlegemer og begroninger fjernes. Tagfladen bør rengøres med egnet rensmiddel, f.eks. universalrens, hvert andet år. Eventuelle skader bør besigtiges af udførende entreprenør og, om nødvendigt, udbedres.

Korrekt udført, har malebehandling med Promal Tagmaling en forventet holdbarhed ≥ 10 år.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl. Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.

Type: Akryl/olie-emulsion, tagmaling.

Anvendelsesområder: Tage, sokler, facadevægge og lignende.

Bindemiddel: Alkydforstærket akryl.

Fortynding: Må fortyndes med vand.

Densitet: ca. 1,05-1,1 kg/l ISO 2811

Tørstofindhold: ca. 38% w/w.

Viskositet (v.20°C): cP 2300

Glans (v. 60° indfald): ca. 10 mat

Forbrug: 3 m²/ltr i alt v. 2 behandlinger

Tørretid v. 23°C/50% RF.

Støvtør 1 time*, overmaling 2 timer*.

Hærdetid: Udhærdet efter 7 døgn*.

Temperatur: Anvendes ved 5°C-30°C.

(underlag og omgivelser)

Luftfugtighed:

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF.

Rengøring af værktøj:

Vand og sæbe.

Opbevaring:

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn.

Holdbarhed:

Mindst 2 år efter produktionsdato ved korrekt opbevaring. (Batchnr ååmmdd)

Emballager: 20 liter & 100 liter.

Farver: Flere farver

VOC-værdi: <38 g/l

EU VOC grænseværd (2010):

Kat A/c: 40 g/l

CLP symboler: Ingen

CLP signalord: Ingen

MAL-kode: 00-1

Vaskbarhed: Klasse 1 jf. EN13300

<5µ v/200 vaskeslag.

Diffusionsåben: Klasse 1 jf. EN 7783-2

Vedhæftning: GT≤1 jf. EN 2409

Dokumentdato: 070217

Ændret: 01112018

*Tørre- hærdetider er altid afhængige af lagtykkelse, temperatur, luftfugtighed og underlag