

## TDS og brugsanvisning

# Promal NX grunder til ståltage

## Vandig korrosionshæmmende grunder til ståltage

Varenummer 459-070013



1-K Gummiforstærket og vandig elastisk maling tilsat rust-inhibitor for optimal rustbeskyttelse. Næsten 100 % fleksibel og overmalbar med Promal tagmaling.

### Anvendelsesområder

På jern, stål, aluminium, bly og metalliseret jern, som rustbeskyttelse. Kan anvendes på fastsiddende rust.

### Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Alger, løstsiddende materiale og snavs afrenses med egnet rensmiddel og lavtryksrensere eller renskasse. Blanke områder matslibes.

Vær opmærksom på at afrensning af asbesttage kræver særligt udstyr og uddannelse.

### Behandling

Omrør grundigt før og under brug.

Påfør fyldigt med sprøjte.

Forbruget skal være 3-5 m<sup>2</sup>/liter, normalt i et enkelt lag.

Stærkt sugende underlag grundbehandles med fortyndet Tagflex, inden behandling med ufortyndet Tagflex.

Promal NX grunder er uegnet som topcoat, og skal overmales med Promal Tagmaling.

### Drift & vedligehold

Inspektion foretages mindst 1 gang årligt.

Eventuelle fremmedlegemer og begroinger fjernes.

Tagfladen bør rengøres med egent rensmiddel, f.eks. universalrens, hvert andet år.

Eventuelle skader bør besigtiges af udførende entreprenør og, om nødvendigt, udbedres.

Korrekt udført, har malebehandling med Promal Tagmaling en forventet holdbarhed  $\geq$  10 år.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle. Såfremt der er uoverensstemmelse i sprogversioner, da er det den danske, der er gældende.

**Type:** Grunder

**Anvendelsesområder:**  
Grundbehandling af ståltage

**Bindemiddel:** Gummiforstærket akryl/olie-emulsion med rustinhibitor

**Fortynding:** Må fortyndes med vand

**Densitet:** Ca. 1,05-1,1 kg/l ISO 2811

**Tørstofindhold:** ca. 38% w/w.

**Viskositet (v.20°C):** cP 2300

**Glans (v. 60° indfald):** NPD

**Forbrug:** 1,25-5 m<sup>2</sup>/litr.  
afhængig af underlagets art og tilstand

**Tørretid v. 23°C/50% RF:**

Støvtør 4 timer\*  
overmaling 6 timer\*

**Hærdetid:** Udhærdet efter 7 døgn\*

\*Tørre- hærdetider er altid afhængige af lagtykkelse, temperatur, luftfugtighed og underlag

**Temperatur:** Anvendes ved 5°C-30°C (underlag og omgivelser)

**Luftfugtighed:**

Bedst ved 60%-65% RF  
Min. 40% max. 80% RF

**Rengøring af værktøj:**

Vand og sæbe

**Opbevaring:**

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn

**Holdbarhed:**

Mindst 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) ved korrekt opbevaring

**Emballager:** 20 liter

**Farver:** Grå

**VOC-værdi:** <38 g/l

**EU VOC grænseværdi (2010):**  
Kat A/c: 40 g/l

**CLP symboler:** Ingen

**CLP signalord:** Ingen

**MAL-kode:** 00-1

**Vaskbarhed:** N/A - skal overmales

**Diffusionsåben:** NPD

**Vedhæftning:** GT $\leq$ 1 jf. EN 2409

**Dokumentdato:** 16-08-2022



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro  
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk