

## TDS og brugsanvisning

# Alkyd kobbergrøn

## Grunder

Varenummer 778-xxxxxx Pr. nummer 2360529

UFI: 34HA-PV8N-V207-MG9V



Alkyd kobbergrøn er en linoliebaseret grundingsolie tilsat biocider og kobbernaphtanat. Alkydolie har gode indtrængningsegenskaber og medvirker til at beskytte træet mod råd og svamp, samt øge træets formstabilitet.

## Anvendelsesområder

Grundbehandling af ubehandlet og stærkt absorberende udvendige trækonstruktioner, såsom hegn, stjern, træbeklædning, udhæng og lignende, inden videre behandling med træbeskyttelsesmidler. Grundbehandling med kobbergrøn er med til at sikre en ensartet og udfyldt bund, samt god vedhæftning for den videre behandling.

## Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Træfugtigheden på behandlingstidspunktet skal være lavere end 18% og underlagets samt omgivelsernes temperatur skal være 10°C - 25°C.

## Behandling

Omrør grundigt før og under brug.

Påfør med pensel, rulle eller sprøjte.

Grundingsolie må ikke danne laklag.

Grundingsolie der ikke opsuges af underlaget, skal aftørres inden 1 time efter påføring. Skal overmales inden 14 dage efter påføring

## Begrænsninger

Uegnet til anvendelse på bituminøse underlag, samt underlag der har været behandlet med vandig eller heldækkende træbeskyttelse, uden forudgående fuldstændig afrensning.

## Advarsel

Undgå at arbejde på flader med en temperatur der overstiger 50°C, da der udvikles sundhedsskadelige dampe.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning v. 20°C og 85% RF. Hvis materialets, underlagets eller omgivelsernes temperatur eller fugtighed afviger herfra, påvirkes produktets brugsegenskaber, samt tørre- og hærdetider. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode m.m. Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans- og nuanceforskelle. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

**Type:** Grundingsolie

**Anvendelsesområder:**

Udvendigt træværk

**Bindemiddel:** Linoliealkyd og alkydolie

**Fortynding:** Fortyndes ikke

**Densitet:** Ca. 0,86 kg/l ISO 2811

**Viskositet (DIN4 v.20°C):** 11-14 sekunder  
Indeholder kobbernaphtanat

**Tørstofindhold:** 9-12%

**Forbrug:** 4-15 m<sup>2</sup>/litr afhængig af underlagets art og tilstand

**Tørretid v. 23°C/50% RF:**

Berøring: 1-6 timer

Overmalbar: efter 2-24 timer

**Næste lag (v.20°C - 85%)**

Når tør, dog min 24 timer

**Anvendelsestemperatur:**

Udviklet til anvendelse v. 10°C-25°C

Min. +5°C - Max. +30°C

(underlag og omgivelser)

**Luftfugtighed:**

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF

**Rengøring af værktøj:**

Terpentin, derefter sæbe og vand

**Opbevaring:**

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn

**Holdbarhed:**

Mindst 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) ved korrekt opbevaring

**Emballager:** 5 liter

**Farver:** Kobbergrøn

**VOC-værdi:** 685-740 g/l

**EU VOC grænseværdi (2010):**

Kat A/h: 750 g/l

**CLP symboler:**



**CLP signalord:** Fare

**MAL-kode:** 2-1

**Dokumentdato:** 20-11-2022



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro  
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk