

TDS og brugsanvisning

Alkyd kobbergrøn

Grunder

Varenummer 778-xxxxxx Pr. nummer 2360529



Alkyd grundingsolie kobbergrøn er en linoliebaseret alkydolie tilsat biocider og kobbernaphtanat. Alkydolie har gode indtrængnings-egenskaber og medvirker til at beskytte træet mod råd og svamp, samt øge træets formstabilitet.

Anvendelsesområder

Grundbehandling af ubehandlet og stærkt absorberende udvendige trækonstruktioner, såsom hegn, stern, træbeklædning, udhæng og lignende, inden videre behandling med træbeskyttelsesmidler. Grundbehandling med kobbergrøn er med til at sikre en ensartet og udfyldt bund, samt god vedhæftning for den videre behandling.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Træfugtigheden på behandlingstidspunktet skal være lavere end 18% og underlagets samt omgivelsernes temperatur skal være min. 5°C og max. 25°C.

Behandling

Omrør grundigt før og under brug.

Påfør med pensel, rulle eller sprøjte.

Grundingsolie må ikke danne laklag.

Grundingsolie der ikke opsuges af underlaget, skal aftørres inden 1 time efter påføring. Skal overmales inden 14 dage efter påføring

Begrænsninger

Uegnet til anvendelse på bituminøse underlag, samt underlag der har været behandlet med vandig eller heldækkende træbeskyttelse, uden forudgående fuldstændig afrensning.

Advarsel

Undgå at arbejde på flader med en temperatur der overstiger 50°C, da der udvikles sundhedsskadelige dampe.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Hvor forbrugt af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle. Såfremt der er uoverensstemmelse i sprogversioner, da er det den danske, der er gældende.

Type: Grundingsolie

Anvendelsesområder:

Udvendigt træværk

Bindemiddel: Linoliealkyd og alkydolie

Fortynding: Fortyndes ikke

Densitet: Ca. 0,86 kg/l ISO 2811

Viskositet (v.20°C): DIN4 11-14

Indeholder kobbernaphtanat

Tørstofindhold: 9-12%

Forbrug: 4-15 m²/litr afhængig af underlagets art og tilstand

Tørretid v. 23°C/50% RF:

Berøring: 1-6 timer

Overmalbar: efter 2-24 timer

Temperatur: Anvendes ved 5°C-25°C (underlag og omgivelser)

Luftfugtighed:

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF

Rengøring af værktøj:

Terpentin, derefter sæbe og vand

Opbevaring:

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn

Holdbarhed:

Mindst 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) ved korrekt opbevaring

Emballager: 5 liter

Farver: Kobbergrøn

VOC-værdi: 685-740 g/l

EU VOC grænseværdi (2010):

Kat A/h: 750 g/l

CLP symboler:

CLP signalord: Fare



MAL-kode: 2-1

Dokumentdato: 18-08-2022



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk