

TDS og brugsanvisning

Alkyd træolie 40

Træolie

Varenummer 835-xxxxxx Pr. nummer 2468214

UFI: FDMA-WVGR-H201-RFFA



Træolie 40 er en linoliebaseret alkydolier tilsat træbeskyttelsesmidler. Alkydolier har gode indtrængningsegenskaber og medvirker til at beskytte træet mod råd og svamp, samt øge træets formstabilitet.

Anvendelsesområder

Ny- og genbehandling af udvendige grundbehandlede trækonstruktioner, såsom hegn, stern, træbeklædning, udhæng og lignende.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Træfugtigheden på behandlingstidspunktet skal være lavere end 18% og underlagets samt omgivelsernes temperatur skal være min. 10°C - 25°C

Behandling

Omrør grundigt før og under brug.

Påfør med pensel eller rulle.

Træolie må ikke danne laklag.

Træolie der ikke opsuges af underlaget, skal aftørres inden 1 time efter påføring.

Begrænsninger

Uegnet til anvendelse på bituminøse underlag, samt underlag der har været behandlet med vandig eller heldækkende træbeskyttelse, uden forudgående fuldstændig afrensning.

Advarsel

Undgå at arbejde på flader med en temperatur der overstiger 50°C, da der udvikles sundhedsskadelige dampe.

Klude der har været anvendt til oliering kan selvantænde og skal derfor gennemvædes og smides ud, eller afbrændes, straks efter brug.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning v. 20°C og 85% RF. Hvis materialets, underlagets eller omgivelsernes temperatur eller fugtighed afviger herfra, påvirkes produktets brugsegenskaber, samt tørre- og hærdetider. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode m.m. Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans- og nuanceforskelle. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Type: Træolie

Anvendelsesområder:

Udvendt træværk

Bindemiddel:

Linoliealkyd og alkydolier

Fortynding: Fortyndes ikke

Densitet: ca. 0,87 kg/l ISO 2811

Viskositet (DIN4 v.20°C): 65-85 sekunder

Tørstofindhold: ca. 40%

Forbrug: 4-15 m²/litr afhængig af underlagets art og tilstand

Tørretid v. 23°C/50% RF:

Berøring: 6-8 timer

Anvendelsestemperatur:

Udviklet til anvendelse v. 10°C-25°C

Min. +5°C - Max. +30°C

(underlag og omgivelser)

Luftfugtighed:

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF

Rengøring af værktøj:

Terpentin, derefter sæbe og vand

Opbevaring:

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn

Holdbarhed:

Mindst 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) ved korrekt opbevaring

Emballager: 5 liter

Farver: Klar, pine, teak, mahogni

VOC-værdi: 650-700 g/l

EU VOC grænseværdi (2010):

Kat A/f: 700 g/l

CLP symboler:



CLP signalord: Fare

MAL-kode: 2-3

Værnemidler:



Dokumentdato: 20-11-2022



Promal A/S • Joachim Wellers Vej 27 • DK-7500 Holstebro
+45 9610 5080 • info@promal.dk • www.promal.dk