

Cedertræsolie/ædeltræsolie

Træolie

Varenummer 839-08, 838-08 Pr. nummer 2361150

Produktbeskrivelse

Ædeltræsolien er en linoliebaseret alkydolie tilsat træbeskyttelsesmidler. Alkydolie har gode indtrængningsegenskaber og medvirker til at beskytte træ mod råd og svamp og øger dets formstabilitet. Olien tilføjer lidt pigment og forstærker træets naturlige farver.

Anvendelsesområder

Ny- og genbehandling af udvendige grundbehandlede trækonstruktioner i hårde træsorter. Velegnet til behandling af vinduesrammer såvel som havemøbler.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling. Træfugtigheden på behandlingstidspunktet skal være lavere en 18% og underlagets samt omgivelsernes temperatur skal være min. 5°C og max. 25°C

Behandling

Omrør grundigt før og under brug. Påfør med pensel. Er træet meget sugende, kan der tilføres mere olie. Efter 30 minutter aftørres overskydende olie, træolie må ikke danne laklag. Der kan slibes i den våde olie.

Begrænsninger

Uegnet til anvendelse på bituminøse underlag, samt underlag der har været behandlet med vandig eller heldækkende træbeskyttelse, uden forudgående fuldstændig afrensning.

Advarsel

Undgå at arbejde på flader med en temperatur der overstiger 50°C, da der udvikles sundhedsskadelige dampe.

Selvantændelsesfare: Klude der har været anvendt ved oliering gennemvædes, kommes i lufttæt beholder og smides væk, eller afbrændes straks efter brug

Vedligehold

Træ, der er behandlet med ædeltræsolie, skal renholdes ved f.eks. fejning eller vask, så ofte som det er nødvendigt. Vask foretages med børste, blød vandstråle og et egnet rensmiddel, f.eks. husrens. Genbehandling hvert/hver andet år, afhængig af de aktuelle forhold.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.
Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.

Type: Ædeltræsolie

Anvendelsesområder:

Udvendigt træværk.

Bindemiddel: Linoliealkyd og alkydolie

Fortynding: Fortyndes ikke.

Densitet: ca. 0,87 kg/l ISO 2811

Viskositet (v.20°C): cP 200-500

Tørstofindhold: ca. 30-40 %

Forbrug: 6-15 m²/l afhængig af underlagets art og tilstand.

Tørretid v. 23°C/50% RF:

Berøring: 6-8 timer.

Overmalbar: min. 24 timer

Temperatur: Anvendes ved 5°C-25°C. (underlag og omgivelser)

Luftfugtighed:

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF.

Rengøring af værktøj:

Terpentin, derefter sæbe og vand.

Opbevaring:

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn.

Holdbarhed:

2 år efter produktionsdato ved korrekt opbevaring. (Batchnr ååmmdd)

Emballager: 5 liter.

Farver: Gylden

VOC-værdi: 610-630 g/l

EU VOC grænseværd (2010):

Kat A/f: 700 g/l

MAL-kode: 2-1

CLP symboler:



CLP signalord: Fare

Dokumentdato: 070217

Ændret: 05122018