


PU Belægning System 12



Elastisk PU-belægning

Anvendelse:

Profloor PU Belægning system 12 er en polyuretanbelægning, baseret på Profloor EP-Primer 525 eller Profloor EP-UNI som primer, Profloor PU-Comfort som mellemlag, og Profloor PUW-Eksklusive som topcoat.

Belægningen kan optage mindre bevægelser mellem bygningsdele.

Da belægningen udføres uden samlinger ved døre, porte og andre overgange, er den et særdeles hygiejnisk valg.

Belægningen anbefales til indendørs brug i f.eks. butikker, klinikker, kontorer, boliger og udstillinger, hvor der er behov for en belægning med let elasticitet, der er let at renholde og som samtidig øger gangkomforten.

Egenskaber og fordele

Slidstyrke: God styrke mod intensiv gangtrafik

Tæthed: Belægningen er pore- og væsketæt samt diffusionstæt.

Vedhæftning: Meget god vedhæftning til grundigt rengjorte (diamantslebne eller slyngrensede) betonoverflader, samt til stål (sandblæst til Sa 2,5).

Kemikalieresistens: God resistens mod alkaliske og sure kemikalier, samt mod olier. Stærke syrer og stærke baser kan misfarve belægningen, men dette har udelukkende kosmetisk betydning. Se resistensliste for udspecificeret kemikalieresistens.

Generel information og forudsætninger

Underlagets tilstand og klargøring:

Underlag der skal belægges med Profloor System 12 PU belægning skal være rene og tørre, frie for løstsiddende materiale, støv, olie, fedt og andre forureninger.

Betonoverflader skal være sunde, have tilstrækkelig trykstyrke (min. 25 N/mm²) og trækstyrke (min. 1,5 N/mm²) og må indeholde højst 4% restfugt. Ny beton skal være minimum 28 dage.

Arealet diamantslibes eller slyngrenses og støvsuges inden behandlingen.

Huller, revner og skader udbedres med epoxymørtel eller epoxyspartelmasse inden behandlingen.

Klima:

Temperatur: Produkterne er udviklede til at fungere optimalt og give det flotteste resultat, ved 15-25 °C.

Underlag og omgivelser skal være mindst 15 °C og højst 25 °C for at fungere. Luftfugtigheden må ikke overstige 75% RF.

Lavere eller højere temperaturer påvirker flydeevnen, hærdetiden og brugstiden væsentligt.

Luftfugtighed: Bedst ved 50-65% RF. Luftfugtigheden må ikke overstige 75 % RF.

Belægningen må ikke udsættes for højere luftfugtighed end 75% RF, vand eller vandtåge det første døgn efter behandlingen.

Resultat

Lagtykkelse / struktur: Tæt, glat, lukket og ensartet. 2-3 mm.

Farver: Flere. Kan udføres ensfarvet eller flerfarvet med varierende grad af marmorering.

Udførelse:

Priming: Profloor EP-Primer 525 eller EP-UNI trækkes ud med stålspartel eller udrulles. Priming skal være uden sanddrysl.

Underlaget skal sikres porefrit inden belægning. Derfor kan to gange priming være nødvendig. Overvej mellemlag med PU-rubber.

Baselag: Profloor PU-Comfort påføres med tandspartel, eventuel kontrastfarve arbejdes ud med f.eks. amerikaner.

Topcoat: Profloor PUW-Exclusive udrulles med god microfibrerulle og krydsrulning.

Tørre- hærdetid: Primerlaget skal være færdigreageret, inden PU-Comfort udlægges. Anbefalet liggetid mellem lag er 24 timer.

Gulvet skal hærdte mindst 2 døgn ved 20 °C inden ibrugtagning. Fuldt hærdet efter 7 dage ved 20 °C.

Forbrug m²:

Priming: Ca. 200-250 g Profloor EP-Primer 525 eller EP-UNI, intet sanddrysl!

Eventuelt ekstra priming, afhængig af underlagets art og tilstand.

Baselag: Ca. 2,5 kg Profloor PU-Comfort.

Topcoat: Ca. 110-130 g Profloor PUW-Exclusive. Eventuelt to lag.

Rengøring og vedligehold: Se Promal Drift og Vedligehold for det aktuelle system.

Sikkerhed og arbejdsmiljø:

De ovennævnte Profloor produkter indeholder ingen organiske opløsningsmidler, og derfor er brug af åndedrætsværn ikke påbudt. Hærderen (B-komponent) er ætsende, man skal beskytte hud og øjne under arbejdet.

Epoxyprodukter kan forårsage overfølsomhed ved berøring med huden.

Arbejdstilsynets regler for arbejde med polyuretan og epoxy skal følges.

Mal-kode: 00-5