

ISO • NFE 66051-A
DIN 333-A • JIS-1



D x d h7 ⁽¹⁾ k12	L ± 1	ℓ mini maxi		magafor 10	TiN 0811	magafor 105	Red'X 0910	magaforce 8100	Hard'X 8100-H
		3,15 x 0,5 ⁽²⁾	25	0,6 ~ 0,9					
3,15 x 0,6 ⁽²⁾	25	0,6 ~ 0,9							
3,15 x 0,8 ⁽²⁾	25	1,0 ~ 1,3							
3,15 x 1,0	31	1,3 ~ 1,7							
3,15 x 1,25	31	1,6 ~ 2,0							
3,5 x 0,75	35	1,0 ~ 1,3							
4,0 x 1,0	35	1,3 ~ 1,7							
4,0 x 1,6	35	2,0 ~ 2,6							
5,0 x 1,5	40	2,0 ~ 2,6							
5,0 x 2,0	40	2,5 ~ 3,1							
6,0 x 2,0	45	2,5 ~ 3,1							
6,3 x 2,5	45	3,1 ~ 3,8							
8,0 x 2,5	50	3,1 ~ 3,8							
8,0 x 3,0	50	3,9 ~ 4,6							
8,0 x 3,15	50	3,9 ~ 4,6							
10,0 x 3,0	55	3,9 ~ 4,6							
10,0 x 4,0	55	5,0 ~ 5,9							
12,0 x 4,0	63	5,0 ~ 5,9							
12,0 x 5,0	63	6,3 ~ 7,2							
12,5 x 5,0	63	6,3 ~ 7,2							
14,0 x 5,0	69	6,3 ~ 7,2							
16,0 x 6,3	71	8,0 ~ 8,9							
20,0 x 8,0	80	10,1 ~ 11,1							
25,0 x 10,0	100	12,8 ~ 13,8							

(1) CARBURE CARBIDE METAL DURO METALLO DURO = h5 (2) Un seul côté Single end De una sola punta Ad un solo lato

magafor, Le choix! The choice! La elección! La scelta!

Matière Material Materiale	HSS	HSS-E COBALT	HSS-E COBALT + TiN	ASP	ASP + Red'X	CARBURE VHM METALLO DURO	CARBURE VHM + Hard'X
Dureté Hardness Durezza	63 HRC	65 HRC	65 HRC + 2300 HV	67 HRC	67 HRC + 3500 HV	1800 HV	1800 HV + 3500 HV
Utilisation Use Utilización Impiego	Petites séries Small series Pequeñas series Piccole serie	Production intensive Intensive production Producción intensiva Produzione intensiva		Alliages durs et abrasifs Hard and abrasive alloys Aleaciones duras y abrasivos Leghe dure e abrasive		Aciers trempés Treated steels Aceros tratados Acciai temprati	

Avec plat With flat Con plano Con piano



D x d h7 k12	L ± 1	ℓ mini maxi		P -0,1	magafor 0290	TiN 0890
		4,0 x 1,6	35		2,0 ~ 2,6	
5,0 x 2,0	40	2,5 ~ 3,1		4,20		
6,3 x 2,5	45	3,1 ~ 3,8		5,35		
8,0 x 3,15	50	3,9 ~ 4,6		6,95		
10,0 x 4,0	55	5,0 ~ 5,9		8,40		
12,5 x 5,0	63	6,3 ~ 7,2		10,95		
16,0 x 6,3	71	8,0 ~ 8,9		14,00		
20,0 x 8,0	80	10,1 ~ 11,1		17,90		
25,0 x 10,0	100	12,8 ~ 13,8		22,50		



EMBALLAGE IMBALLO
EMBALAJE PACKAGING

magafor 10-11 CLASSIC 03

10 pièces piezas pezzi D x d ≤ 10 x 4

CONDITIONS D'UTILISATION DES FORETS À CENTRER ET NC RECOMMENDATIONS FOR THE USE OF NC AND CENTER DRILLS CONDICIONES DE CORTE PARA BROCAS DE CENTRAR Y CNC CONDIZIONI DI IMPIEGO DELLE PUNTE A CENTRARE ED NC

Vc = vitesse speed velocidad velocità = m/min.

f = avance feed avance avanzamento = mm/tour.

$\frac{Vc \times 1000}{\pi \times \varnothing} =$ Tours par min. Rev. / min.
Revoluciones por minuto Giri / min.

Recommandations
Recomendación
Suggerimento

N° 1

N° 2

Autres Others
Otros Altre soluzioni

MATIÈRE MATERIAL MATERIALE		HSS	HSS-Co	HSS-Co + TiN	HSS 8% Co	HSS 8% Co + Red'X	Carbure CARBURE Metallo Duro	Carbure CARBURE + Hard'X
Aciers Steels Acciai ≤ 500 N/mm ²	Vc	30~35	35~45	45~55	45~55	45~60		
	Ø 2 - 3	0,08 - 0,10	0,08 - 0,10	0,08 - 0,10	0,08 - 0,10	0,08 - 0,10		
	Ø 6 - 10 f	0,15 - 0,25	0,15 - 0,25	0,15 - 0,25	0,15 - 0,25	0,15 - 0,25		
	Ø 16	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30		
Aciers Steels Acciai 500 ~ 800 N/mm ²	Vc	20~25	30~40	40~50	45~50	40~55		
	Ø 2 - 3	0,08 - 0,10	0,08 - 0,10	0,08 - 0,10	0,08 - 0,10	0,08 - 0,10		
	Ø 6 - 10 f	0,15 - 0,25	0,15 - 0,25	0,15 - 0,25	0,15 - 0,25	0,15 - 0,25		
	Ø 16	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30		
Aciers Steels Acciai 800 ~ 1000 N/mm ²	Vc	15~25	25~35	35~45	35~50	35~50	40~55	
	Ø 2 - 3	0,05 - 0,07	0,05 - 0,07	0,05 - 0,07	0,05 - 0,07	0,05 - 0,07	0,07 - 0,09	
	Ø 6 - 10 f	0,14 - 0,20	0,14 - 0,20	0,14 - 0,20	0,14 - 0,20	0,14 - 0,20	0,15 - 0,22	
	Ø 16	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	
Inox Stainless steel Acceros Inoxidables 1000 ~ 1300 N/mm ²	Vc	6~10	10~15	15~20	20~25	20~25	25~30	25~40
	Ø 2 - 3	0,04 - 0,06	0,04 - 0,06	0,04 - 0,06	0,04 - 0,06	0,04 - 0,06	0,06 - 0,08	0,06 - 0,08
	Ø 6 - 10 f	0,12 - 0,18	0,12 - 0,18	0,12 - 0,18	0,12 - 0,18	0,12 - 0,18	0,15 - 0,22	0,15 - 0,22
	Ø 16	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,25	0,25
Acier anti-abrasion Abrasive tough Steel < 420 HB Acero resistente a la abrasión	Vc		8~10	12~15	15~25	15~25	25~30	25~30
	Ø 2 - 3		0,04 - 0,06	0,04 - 0,06	0,04 - 0,06	0,04 - 0,06	0,06 - 0,08	0,06 - 0,08
	Ø 6 - 10 f		0,12 - 0,15	0,12 - 0,15	0,12 - 0,15	0,12 - 0,15	0,17 - 0,17	0,15 - 0,17
	Ø 16		0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,20
Bronze dur Inconel, Nimonic Hard bronze Bronce duro	Vc		5~6	8~10	10~15	15~20	20~30	20~30
	Ø 2 - 3		0,03 - 0,04	0,03 - 0,04	0,03 - 0,04	0,03 - 0,04	0,05 - 0,06	0,05 - 0,06
	Ø 6 - 10 f		0,06 - 0,12	0,06 - 0,12	0,06 - 0,12	0,06 - 0,12	0,08 - 0,15	0,08 - 0,15
	Ø 16		0,15	0,15	0,15	0,15	0,17	0,17
Acier traité Treated steel ≥ 60 HRC Acero tratado	Vc						10~15	10~15
	Ø 2 - 3						0,04 - 0,05	0,04 - 0,05
	Ø 6 - 10 f						0,06 - 0,10	0,06 - 0,10
	Ø 16						0,12	0,12
Fonte Cast iron Fundición Ghisa	Vc	15~20	20~30	30~40	30~45	35~45	45~50	45~50
	Ø 2 - 3	0,08 - 0,10	0,08 - 0,10	0,08 - 0,10	0,08 - 0,10	0,08 - 0,10	0,10 - 0,12	0,10 - 0,12
	Ø 6 - 10 f	0,15 - 0,20	0,15 - 0,20	0,15 - 0,20	0,15 - 0,20	0,15 - 0,20	0,17 - 0,25	0,17 - 0,25
	Ø 16	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,27
Aluminium Alluminio	Vc	60~80	70~80	80~90	85~95	85~100	100~110	100~150
	Ø 2 - 3	0,10 - 0,12	0,10 - 0,12	0,10 - 0,12	0,10 - 0,12	0,10 - 0,12	0,12 - 0,14	0,12 - 0,14
	Ø 6 - 10 f	0,15 - 0,20	0,15 - 0,20	0,15 - 0,20	0,15 - 0,20	0,15 - 0,20	0,17 - 0,25	0,17 - 0,25
	Ø 16	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,27
Laiton Brass Latòn Bronze Bronze Bronzo Bronce	Vc	30~35	35~45	45~50	45~55	45~55	55~60	55~60
	Ø 2 - 3	0,08 - 0,10	0,08 - 0,10	0,08 - 0,10	0,08 - 0,10	0,08 - 0,10	0,10 - 0,12	0,10 - 0,12
	Ø 6 - 10 f	0,15 - 0,20	0,15 - 0,20	0,15 - 0,20	0,15 - 0,20	0,15 - 0,20	0,17 - 0,25	0,17 - 0,25
	Ø 16	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,27
Cuivre Copper Rame Cobre	Vc	40~50	45~55	55~60	55~60	55~65	65~70	65~70
	Ø 2 - 3	0,08 - 0,10	0,08 - 0,10	0,08 - 0,10	0,08 - 0,10	0,08 - 0,10	0,10 - 0,12	0,10 - 0,12
	Ø 6 - 10 f	0,15 - 0,20	0,15 - 0,20	0,15 - 0,20	0,15 - 0,20	0,15 - 0,20	0,17 - 0,25	0,17 - 0,25
	Ø 16	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,27
Stratifié Laminated Laminados Laminati	Vc	35~40	40~50	50~55	50~60	50~60	60~65	
	Ø 2 - 3	0,12 - 0,14	0,12 - 0,14	0,12 - 0,14	0,12 - 0,14	0,12 - 0,14	0,15 - 0,16	
	Ø 6 - 10 f	0,20 - 0,25	0,20 - 0,25	0,20 - 0,25	0,20 - 0,25	0,20 - 0,25	0,25 - 0,30	
	Ø 16	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,35	
Nylon PVC Plastics Plásticos Plastiche	Vc	50~80	60~100	70~120	80~130	80~130	150~200	
	Ø 2 - 3	0,12 - 0,14	0,12 - 0,14	0,12 - 0,14	0,12 - 0,14	0,12 - 0,14	0,15 - 0,16	
	Ø 6 - 10 f	0,20 - 0,25	0,20 - 0,25	0,20 - 0,25	0,20 - 0,25	0,20 - 0,25	0,25 - 0,30	
	Ø 16	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,35	