



Knastgennemslag

Knast- gennemslag i malede træemner er et almindelig kendt fænomen idet træ er et levende materiale som indeholder harpiks og knaster. Harpiks har en tendens til at bløde igennem i knasterne og give gul/brune områder i malingen.

Trædele udført af fyrretræ er mere udsatte end hvis det er lavet af grantræ.

Udtrækningen af harpiks påvirkes af temperaturen og fugtighed – høj temperatur, stærk sol lys eller ”spotlight” på trædelene vil forstærke fænomenet!

Det er vigtigt at være opmærksom på at der i dag ikke findes behandlinger der garanterer for der ikke kan forekomme knast gennemslag!

Knast- gennemslag omfattes ikke af garantien på trapper – da de ikke har en funktionel betydning og er helt naturlige.

Hvad kan man gøre for at undgå dette

Man kan minimere risikoen for harpiks udtræk såfremt trappedelene udføres af fingerskaret limtræ eller overfladen er påført en HDF plade inden maling.

Harpiks gennemslag kan fjernes ved en forsigtig aftørring med klud og sprit hvorefter emnet kan males over igen.



”Træ er et levende materiale...
som svinder eller udvider sig
alt efter luftfugtigheden”