

**EINSEITIG GLATT ENGERIPPT BRAUN KRAFTPAPIER**Typical Quality Values (50% RH 23°C)

	UNIT	NORM	Values										
Basis Weight	g/m ²	ISO-536	32	35	40	50	60	70	80	90	100	120	140
Moisture Content	%	ISO-287	5,5	5,5	5,5	6,0	6,5	6,5	7	7	7,5	7,5	7,5
Tensile Index MD	kN.m/kg	ISO-1924	90	90	90	95	95	95	95	100	100	100	90
Tensile Index CD	kN.m/kg	ISO-1924	35	35	35	45	45	45	45	45	40	35	35
Bursting Strength	kPa	ISO-2758	120	130	150	205	250	300	345	400	460	550	550
Burst Index	(kPa.m ²)/ g	ISO-2758	3,8	3,8	3,8	4,2	4,2	4,3	4,3	4,4	4,6	4,6	4,2
Cobb-60	g/m ²	ISO-535	25	25	25	26	26	27	27	27	27	27	27
Colour Cielab	L	T-504	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
	a		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	b		20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5

Automatic control of dry weight moisture and grammage by computer