

Technisches Datenblatt Rohstoff

Produktbeschreibung

einseitig glatt weiß Kraftpapier

Flächengewicht (g/m²)

45 (+/- 5%)

ISO 536

Feuchtigkeitsgehalt (%)

6 - 8

ISO 287

Spezifischer Berstwiderstand (kPa.m²/g)

2,7 – 3,3

ISO 2758

Reißlänge MR + OR (m)

9.600

ISO 1924-1

Wasseraufnahme 60 sec. (g/m²)

20 – 25

ISO 535 (Cobb)

Weißegrad + UV

87 – 93

ISO 2470 d/8 D65 10°

Opazität (%)

62

Die angegebenen Daten entsprechen den Informationen unserer Rohstofflieferanten, sowie den nach üblichen Prüfmethode ermittelten Werte. Sie sind keine Eigenschaftszusicherung im Sinne der Rechtsprechung. Handelsübliche Toleranzen und Änderungen sind vorbehalten.

Erstellt am 24. April 2015