

# EMBALLERINGSSTÅLBAND

Kallvalsat, stålband, med rundade kanter, svart- eller zinklackerat vaxat och spolat. (OSC)

Tolv spolar/pall, rullarna bandade på tre ställen.

Spolarnas innerdiameter 405 mm, yttre diameter max 610 mm spolbredd 63 mm.

Stålbandets draghållfasthet 80-90 kp/mm<sup>2</sup>, förlängning 6-8 % L = 5d.

Pallvikt 500-600 kg.

Mått mm	Motsvarar tum	Meter/kg	Draghållfasthet kp	
13x0,4	1/2x0,015	25,2	425	
13x0,5	1/2x0,020	20,2	535	
16x0,4	5/8x0,015	20,2	525	
16x0,5	5/8x0,020	16,2	655	
16x0,6	5/8x0,023	13,5	785	
19x0,4	3/4x0,015	16,9	625	
19x0,5	3/4x0,020	13,5	780	
19x0,6	3/4x0,023	11,3	935	
19x0,8	3/4x0,031	8,4	1095	
25x0,8	1x0,031	6,4	1440	
32x0,8	1 1/4x0,031	5,0	1845	